

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Primer-207

ÇEŞİTLİ YÜZEYLER İÇİN PİGMENT İÇEREN SOLVENT BAZLI PRİMER

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

| | |
|---------------------|---|
| Kimyasal yapısı | Solvent bazlı Poliüretan çözeltisi |
| Renk (CQP001-1) | Siyah |
| Katı içeriği | % 27 |
| Uygulama sıcaklığı | 5 – 40 °C |
| Uygulama yöntemi | Fırça, keçe veya melamin sünger |
| Kaplama | yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak 50 ml/m ² |
| Flash-off zamanı | 5 °C üzerinde maksimum 10 dakika ^A 24 saat ^A |
| Raf ömrü (CQP016-1) | 1000 ml daha küçük ambalajlarda 9 ay ^B 12 ay ^B |

CQP = Corporate Quality Procedure ^{A)} Bazı uygulamalarda sıcaklık ve flash-off zamanı değişiklik gösterebilir
^{B)} kapalı ambalajda, dik konumda ve kuru ortamda ≤ 25 °C

ÜRÜN TANIMI

Sika® Primer-207 havadaki nem ile reaksiyona girerek ince bir tabaka oluşturan solvent bazlı, siyah bir primerdir. Bu tabaka, yüzey ve yapıştırıcı arasında bir bağ oluşturur.

Sika® Primer-207, Sika'nın 1-bileşenli polüretanlarını uygulamadan önce yapışma yüzeylerinde yüzey hazırlığı amacıyla özel olarak formüle edilmiştir. Bu primer, önceden aktivasyon adımı gerekmeksizin birçok yüzeyde mükemmel yapışma sağlayabilir. Sika® Primer-207 uzun dalga UV ışığı altında sınırlı bir süre için floresan ışığı yayar. Bu özellik proses kontrol amaçlı kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Birçok tipte yüzeye geliştirilmiş tutunma
- UV ışık altında görülebilir
- Kolay kullanım

UYGULAMA ALANLARI

Sika® Primer-207, düz cam, serigrafili cam, plastik, astarlı, boyalı yüzeyler, kataforetik kaplama ve metal yüzeyler gibi çok çeşitte yüzeyde yapışmayı iyileştirmek için kullanılır. Stres çatlağı oluşturmaya eğilimli yüzeylerde Sika® Primer-207 kullanmadan önce üreticisine danışınız ve orijinal yüzeylerde test ediniz. Bu ürün sadece tecrübeli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Ürünün yapışma performansı ve yüzeye uyumu için gerçek yüzey ve şartlarda test edilmesi gerekmektedir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzeyler temiz ve kuru, toz, kir, yağ ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Yüzey hazırlık işlemlerine pürüzlendirme, temizleme ve aktivasyon adımları da eklenerek yüzeye tutunma iyileştirilebilir.

Uygulama

Sika® Primer-207 şişesini içindeki metal bilyelerin sesini duyana kadar iyice çalkalayınız. Bir dakika daha çalkalamaya devam ediniz ve fırça, keçe veya melamin sünger ile ince ancak örtücü bir kat olarak uygulayınız.

İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ve 25 °C arasındadır.

Sika® Primer-207 sadece bir kat uygulanmalıdır. Bu tek katın yeterince örtücü olmasına dikkat edilmelidir. Tüketim ve uygulama yöntemi yüzey tipine bağlıdır. Her kullanımdan sonra kapak sıkıca kapatılmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİ

Eğer Sika® Primer-207 5 °C altında kullanılabilecekse beklenen şartlar altında ilave test yapılması zorunludur.

Sika® Primer-207 havadaki nem ile reaksiyon veren bir sistemdir. Ürün kalitesini muhafaza etmek için kullanımdan hemen sonra iç plastik kapağın kapatılması gerekir. Yüzey hazırlık işlemi tamamen sona erdiğinde dış plastik kapak sıkıca kapatılmalıdır.

Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içerisinde tüketilmelidir. Tüketilmediği takdirde daha fazla kullanılmamalı ve uygun biçimde imha edilmelidir. 100ml ambalaj açıldıktan iki hafta sonra kullanılmamalı ve imha edilmelidir. 30 ml ambalaj tek kullanımlıktır.

Eğer primer jelleşmiş, ayrılmış veya viskozitesi artmışsa hemen kullanmayı bırakınız.

Ürünü asla seyreltmeyiniz veya başka maddelerle karıştırmayınız.

Düz cam, plastik vb. saydam veya yarı saydam yüzeylerde kullanılırsa yeterli UV koruması mutlaka sağlanmalıdır.

PARLAKLIĞIN BELİRLENMESİ

Sika® Primer-207 320 - 420 nm dalgaboyu ışık kaynağı altında görüntülenebilir ve proses kontrol amaçlı kullanılabilir. Proses kontrolü esnasında güneş ışığı veya suni ışık kaynakları kısıtlanarak görüntü kalitesi oldukça artırılabilir.

Not: Işıldama efekti zaman içerisinde azalmaktadır.

EK BİLGİLER

Burada verilen bilgiler sadece genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır. Spesifik uygulamalara dair tavsiyeler Sika Endüstri Teknik Departmanından talep edilebilir.

Belirli bir uygulama için verilmiş çalışma talimatları bu Ürün Bilgi Föyü'nde verilen teknik bilgiden farklı olabilir.

Aşağıdaki dökümanların kopyaları istek üzerine sağlanabilir:

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
- Sika Otomobil Cam Değişimi için Teknisyen El kitabı

AMBALAJ BİLGİLERİ

| | |
|------------|---------|
| | 30 ml |
| | 100 ml |
| | 250 ml |
| Metal şişe | 1000 ml |

TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulamaya ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcıya ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Primer-207
Versiyon 04.01 (06 - 2020), tr_TR
014761012070001000

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 34956
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 581 06 00
Fax +90 216 394 85 20

