

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Tamamen şeffaf Yapıştırıcı ve derz dolgu MASTIĞI

AÇIKLAMA

Sikaflex®-112 Crystal Clear, tek bileşenli, çok amaçlı, ilk tutunması güçlü, birçok inşaat malzemesi yüzeyine iyi yapışan, şeffaf yapıştırıcı ve derz dolgu mastiğidir. İç ve dış kullanım için uygundur.

KULLANIM

Birçok inşaat malzemesini yapıştırmak için kullanılabilir:

- Beton
- Tuğla
- Birçok taş
- Seramik
- Ahşap
- Metal
- Cam
- PVC

Yapıştırılmış elemanların etrafındaki sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan derz dolgu malzemesi.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Silan modifiyeli polimer
Ambalaj	290 ml kartuş, 12 kartuş/koli
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay
Depolama Koşulları	Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, doğrudan güneş ışığından koruyarak, +5 °C and +25 °C arasında kuru ortamda depolanmalıdır. Her zaman ambalajı kontrol ediniz.
Yoğunluk	~1,05 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNİK BİLGİ

Shore A Sertliği	~48 (28 gün sonra) (ISO 868)
------------------	------------------------------

Çekme Dayanımı	~2,5 N/mm ²	(ISO 37)
Kopmada Uzama	~400 %	(ISO 37)
Yırtık yayılma dayanımı	~4,0 N/mm	(ISO 34)
Servis Sıcaklığı	-40 °C min. / +70 °C max.	
Derz Dizaynı	Derz genişliği, mastiğin hareket kapasitesine uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Genel olarak, derz genişliği > 6 mm ve < 20 mm olmalıdır. Genişlik : Derinlik oranı olarak da ~ 2 : 1 sağlanmalıdır. 10mm den küçük derzler çatlak kontrolü için olup, hareketsiz derzler olarak kabul edilir. Daha büyük derzler için Sika Teknik Servis ile görüşünüz.	

UYGULAMA BİLGİSİ

Verim	Verim 1 Kartuş (290 ml)	Ölçü
	~100 nokta	Nokta Çapı = 30 mm Kalınlık = 4 mm
	~15 m şerit	Nozzle Çapı = 5 mm (~20 ml her lineer 1m için)
Dolgu Materyali	Kapalı gözenekli, polietilen köpükten derz dolgu fitilleri kullanılmalıdır.	
Sarkma	0 mm (20 mm profil, 23 °C)	(ISO 7390)
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C min. / +40 °C max.	
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C min. / +40 °C max., çığ noktasından en az 3 °C üzerinde olmalıdır	
Kürlenme Oranı	~3 mm/24 saat (23 °C / 50 % r.h.)	Sika Corporate Kalite Prosedürü(CQP 049-2)
Kabuklaşma Süresi	~10 dakika (23 °C / 50 % r.h.)	(CQP 019-1)

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Temiz, kuru, yağ ve gres içermeyen, toz ve gevşek parçacıklar olmayan, çimento şerbetinden arındırılmış, eski mastik uygulaması var ise çıkarılmış, mastiğin tutunmasını kötü yönde etkileyebilecek olan yapışması zayıf boya ve kaplamadan arındırılmış homojen bir yüzey olmalıdır. Yüzey, mastiğin hareketi sırasında neden olduğu streslere karşı koymak için yeterli mukavemette olmalıdır.

Tel fırçalama, taşlama, kumlama veya diğer uygun mekanik aletler gibi çıkarma teknikleri kullanılabilir.

Tüm toz, gevşek ve gevrek materyaller, herhangi bir aktivatör, astar veya mastik uygulamasından önce yüzeyden tamamen çıkarılmalıdır.

Yapışmayı artırmak amacı, derz dayanımı, kritik ve yüksek performans istenen durumlar için aşağıdaki astarlama ve/veya yüzey hazırlığı uygulanmalıdır:

Emici olmayan yüzeyler

Alüminyum, anodize alüminyum, paslanmaz çelik, toz boyalı çelikler veya sırlı seramikler temizlenmeli ve Sika® Aktivator-205 ürünü ve temiz bir kumaş veya havlu ile temizlenip yüzey hazırlanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 15 dakika, en fazla 6 saat beklenmelidir.

Diğer metaller(bakır, pirinç, titanyum-çinko), Sika® Ak-

tivator-205 ürünü ve temiz kumaş veya havlu yardımı ile temizlenmeli ve yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Gerekli olan bekleme süresi sağlandıktan sonra fırça veya rulo yardımı ile Sika® Primer-3 N ürünü uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

PVC için Sika® Primer-215 ürünü bir fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

Emici yüzeyler

Beton, gazbeton, çimento kaplamalar, harçlar, tuğla vb. yüzeylerde; Sika® Primer-3 N ürünü fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir. Daha detaylı bilgi için yerel Sika Teknik Servis ile irtibata geçiniz.

Not: Astarlar yapışmayı arttırıcı ürünlerdir. Hiç bir zaman doğru yüzey temizliğinin yerini almazlar ve yüzeyin mukavemetini arttırmazlar.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Yapıştırma Uygulamalarında

Gerekli yüzey hazırlığı işlemlerinden sonra; kartuşun ucunu, kartuş tabancası içine yerleştirmeden önce ve ya sonra hazırlayın ve ardından nozulu takın. Sikaflex®-112 Crystal Clear çizgisel veya noktasal olarak yapışma yüzeyine birkaç cm aralıklar ile uygulayınız. El ile basınç uygulayarak yapıştırılan malzemeyi ye-

rine yerleřtiriniz. Uygulamadan sonraki birkaç dakika içinde yanlıř yerleřtirilmiř veya eđik duran elemanlar kolaylıkla çıkarılıp tekrar yerleřtirilebilir. Gerekliyorsa çift taraflı bant, derz artısı veya çubuklar kullanarak ya-pıřtırılan elemanları ilk birkaç saatte sabitleyiniz. Yüzeyde kalan taze kürlenmemiř yapıřtırıcı hızlı bir řekilde uzaklařtırılmalıdır. Nihai dayanım Sikaflex®-112 Crystal Clear tam olarak kürlendiđinde sađlanacaktır. Bu durum uygulama kalınlığına ve çevre kořullarına bađlıdır; örneđi , +23 °C sıcaklıkta 24 ile 48 saat sonra sađlanılacaktır.

Derz Dolgu Uygulamalarında

Maskeleme

Keskin kenar çizgileri veya çok temiz derz kenarları istendiđinde maskeleme bandı kullanılması önerilir.

Maskeleme bandı, mastik henüz yumuřak iken çıkarılmalıdır.

Derz Takviyesi

Uygun derz ve yüzey hazırlığından sonra gereken derz dolgu fitilini gerekli olan derinlikte yerleřtiriniz.

Astarlama

Gerekirli olması durumunda, yüzey hazırlığında önerilen řekilde astar uygulamasını yapınız. Derz tabanında su birikintilerine neden olmamak için fazla astar uygulamasından kaçınınız.

Uygulama

Kartuşun ucunu, kartuş tabancası içine yerleřtirmeden önce veya sonra hazırlayınız ve ardından nozulu takın. Sikaflex®-112 Crystal Clear ürününü derz yanaklarına tam olarak temas ettiđinden emin olarak yavařça sıkınız. Derzi içinde hava boşluđu bırakmadan doldurunuz.

Bitiriř

Uygulamadan sonra mümkün olan en kısa zamanda, yeterli yapıřmayı ve pürüzsüz bir son iřlemin sađlanması için dolgu macunu derz taraflarına düzeltilmelidir. Uygun, düzeltme sıvıları ile pürüzsüz yüzey elde edilebilir (örn. Sika® Tooling Agent N). Solvent içeren yüzey düzeltme sıvıları kullanılmamalıdır.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĐİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Remover-208 ile temizleyiniz. Sertleřmiř ve kürünü tamamlamıř malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Vucüt ve deri temizliđi için Sika® Cleaning Wipes-100 kullanınız.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Derz Dolgu ve Yapıřtırma Ön İřlem Tablosu

SINIRLAMALAR

- İyi iřlenebilirlik için, ürün sıcaklığı için +20 °C sađlanmalıdır.

- Yüksek sıcaklık deđiřimi olan durumlarda, uygulama önerilmemektedir. (Kürlenme sırasındaki hareketler)
- Yapıřtırma iřleminden önce; eđer yüzeyde boya yada kaplama mevcut ise elemanların yapıřması dayanımı için deneme yapılması gerekmektedir.
- Sikaflex®-112 Crystal Clear ürünü gelenksel su bazlı kaplamalar ve boyalar ile kaplanabilir. Ancak; boyaların uyumluluđunun sađlanması için önce denemeler yapılmalıdır. En iyi boyama sonuçları için, Sikaflex®-112 Crystal Clear ürününün tam kürlenmesine izin verilmelidir. Not: Esnek olmayan boya sistemleri yapıřtırıcının esnekliğine zarar verebilir ve boya filminin çatlamasına yol açabilir.
- Kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve UV ışınlarına maruz kalma sonucu (özellikle beyaz renkli mastiklerde) renk deđiřimleri olabilir. Fakat renkte oluřan bu deđiřim, ürünün teknik performansını ve dayanıklılıđını olumsuz yönde etkilemeyecektir
- Bař üstü uygulamalarda ve ağır nesnelere yapıřtırılması iřleminde, Sikaflex®-112 Crystal Clear ürünü, mekanik sabitlemeler ile kullanılmalıdır.
- Çok ağır nesnelere için, Sikaflex®-112 Crystal Clear ürünü tam kürünü alana kadar, geçici olarak desteklenmelidir.
- Tam yüzey uygulamaları / birleřtirmeleri, mastiđin iç tarafının kürlenmesini önleyeceđi için önerilmemektedir.
- Dođal tařlarda kullanılmadan önce teknik departmana bařvurunuz.
- Sikaflex®-112 Crystal Clear ürününü bitümlü yüzeylerde, dođal kauçuk, EPDM esaslı kauçuklar ile yađ, yumuřatıcı, plasticiser veya solvent kusarak mastiđe zarar verecek yapı malzemeleri ile kullanmayınız.
- Polietilen(PE), polipropolan(PP), polytetrafluoroethylene (PTFE / Teflon) ve çeřitli yumuřatıcı içeren sentetik malzemeler üzerinde kullanmayınız. (Ön denemeler yapınız veya Sika Teknik Servis Departmanı ile görüřünüz.)
- Yüzme havuzu içinde ve etrafındaki uygulamalarda kullanmayınız.
- Sürekli su altında kalacak derzlerde ve su basıncına maruz kalacak alanlarda kullanılması önerilmez.
- Cam derzlerinde, zemin derzlerinde ve sıhhi uygulamalarda kullanmayınız.
- Yapıřtırma çizgisine, ürüne, direk güneř ışığı gelecek ise, camları yapıřtırmak için kullanmayınız.
- Yapısal yapıřtırma iřlemlerinde uygulamayınız.
- Kürlenme reaksiyonunu etkileyebileceđinden, kürlenmemiř Sikaflex®-112 Crystal Clear ürününü alkol içeren ürünlere maruz bırakmayınız.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĐI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen deđerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, řartlar sebebiyle deđerliklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Sikaflex-112CrystalClear-tr-TR-(06-2020)-5-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikaflex®-112 Crystal Clear
Haziran 2020, Versiyon 05.01
02051302000000054

