

# ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

## Sikaflex® PRO-3 SL

YÜKSEK PERFORMANSLI, KENDİNDEN YAYILAN, ZEMİN VE İNŞAAT DERZ UYGULAMALARINDA KULLANILABİLECEK DERZ DOLGU MASTİĞİ

### AÇIKLAMA

Sikaflex® PRO-3 SL ,tek bileşenli, nem ile kürlenene, kendinden yayılan,yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı elastik derz dolgu mastiğidir.

### KULLANIM

Sikaflex® PRO-3 SL , zeminlerdeki hareket ve birleşim derzlerinde; yaya ve araç trafiği olan(örn: otoparklar, kaldırımlar, vb.), depolarda ve üretim alanlarında, gıda endüstrisi gibi zeminlerde, kamusal alan seramik derzleri arasında, tünel inşaatlarındaki zemin derzlerinde kullanılabilir.

### ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- ± 35% hareket kapasitesine sahiptir. (ASTM C 719)
- Çok iyi mekanik ve kimyasal dayanımı vardır.
- Kabarcık yapmadan kürlenir.
- Kendinden yerleşir.
- Bir çok yapı malzemesine çok iyi yapışır.
- Solvent içermez.
- Çok düşük emülsiyon

### ÇEVRESEL BİLGİLER

- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, Rule 1168
- BAAQMD, Reg. 8, Rule 51
- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R

### ONAYLAR / STANDARTLAR

- EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
- ISO 11600 F 25 HM
- ASTM C 920 class 35
- Gıda ile ilgili alanlarda kullanım için ISEGA sertifikasına sahiptir.
- BS 6920 (içme suyuna temas)
- DIBT kurallarına göre atık suya dayanımlıdır.
- DIBT kurallarına göre dizel ve jet yakıtlarına dayanımlıdır.



### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	i-Cure® Teknolojisi poliüretan
Ambalaj	600 ml folyo ambalaj, 20 adet/kutu 23 l kova 180 l varil
Raf Ömrü	Sikaflex® PRO-3 SL; orjinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarda ve depolama koşullarına uyularak depolandığı takdirde, üretimden itibaren 15 ay kullanıma uygundur.
Depolama Koşulları	Sikaflex® PRO-3 SL; kuru ortamda, direk güneş ışığından koruyarak ve +5 °C and +25 °C.sıcaklıkları arasında depolanmalıdır.
Renk	Beton gri, siyah (diğer renkler istek üzerine)

**TEKNİK BİLGİ**

Shore A Sertliği	~28 (28 gün sonra)	(ISO 868)
Secant tensile modulus	~0.45 N/mm <sup>2</sup> at 100% uzama (23 °C) ~0.80 N/mm <sup>2</sup> at 100% uzama (-20 °C)	(ISO 8339)
Kopmada Uzama	~700%	(ISO 37)
Hareket Kapasitesi	± 25% ± 35%	(ISO 9047) (ASTM C 719)
Elastik Geri Dönme	~90%	(ISO 7389)
Yırtık yayılma dayanımı	~8.0 N/mm	(ISO 34)
Servis Sıcaklığı	-40 °C to +70 °C	
Kimyasal Dayanım	Sikaflex® PRO-3 SL; suya,deniz suyuna, seyreltik alkalilere, çimento şerbetine, su dispersiyonlu deterjanlara ve DIBT kurallarına göre dizel ve jet yakıtlarına karşı dayanımlıdır. Sikaflex® PRO-3 SL; alkollere, organik asitlere, konsantre alkalilere, konsantre asitlere ve hidrokarbonlara dayanımlı değildir.	

**Derz Dizaynı**

Derz genişliği, mastiğin hareket kapasitesine uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Derz genişliği  $\geq 10$  mm ve  $\leq 35$  mm arasında olmalıdır. A genişliğe göre derinlik oranı; ~1:0.8 olmalıdır (istisna durumlar için alttaki tabloyu kontrol ediniz.).

**Beton elemanlar arasındaki derzler için, iç mekan uygulamalarda, standart derz genişliği:**

Derz uzunluğu [m]	Min. derz genişliği [mm]	Min. derz derinliği [mm]
2	10	10
4	10	10
6	10	10
8	15	12
10	18	15

**Beton elemanlar arasındaki derzler için, dış mekan uygulamalarda, standart derz genişliği:**

Derz uzunluğu [m]	Min. derz genişliği [mm]	Min. derz derinliği [mm]
2	10	10
4	15	12
6	20	17
8	28	22
10	35	28

İmalat bittikten sonra yapılacak değişiklikler genellikle ekonomik olmayacağından, tüm derzler imalattan önce projeci / tasarımcı / müteahhit tarafından ilgili standartlara uygun olarak boyutlandırılmalı ve tasarlanmalıdır.

Gereken derz genişliği hesaplanırken dikkate alınması gereken parametrelere, derz dolgu mastiğinin teknik özellikleri, yapıldığı inşaat malzemelerinin teknik özellikleri, yapının ve derzin maruz kalacağı etkenler, derzin yapım methodu ve boyutlarıdır.

Daha geniş derz genişlikleri için Teknik Departman ile görüşünüz.

## UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	Derz uzunluğu [m] (600 ml folyo ambalaj ile)	Derz genişliği [mm]	Derz derinliği [mm]
	6	10	10
	3.3	15	12
	1.9	20	16
	1.2	25	20
	0.8	30	24

<b>Sarkma</b>	Kendinden yayılır, %3 eğime kadar kullanılabilir.		
<b>Dış Ortam Hava Sıcaklığı</b>	+5 °C ile +40 °C arasında, çığ noktasından en az 3 °C üzerinde olmalı		
<b>Yüzey Sıcaklığı</b>	+5 °C ile +40 °C arasında		
<b>Dolgu Materyali</b>	Kapalı gözenekli, polietilen köpükten derz dolgu fitilleri kullanılmalıdır.		
<b>Kürlenme Oranı</b>	~3.5 mm/24 saat. (23 °C / 50% r.h.)		(CQP 049-2)
<b>Kabuklaşma Süresi</b>	~100 dakika. (23 °C / 50% r.h.)		(CQP 019-1)

## ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

## İLA VE DOKÜMANLAR

- Ürün Güvenlik Bilgi Föyü (MSDS)
- Derz Dolgu ve Yapıştırma Ön İşlem Tablosu

## SINIRLAMALAR

- Sikaflex® PRO-3 SL, %3 eğimden fazla eğimlerde kullanılamaz..
- Sikaflex® PRO-3 SL, geleneksel boya sistemleri ile boyanabilir. Boyanın uygunluğu için ön deneme testleri yapılmalı ve derz dolgusunun tamamen kürlenmesine olanak sağlayacak şekilde en iyi sonuç elde edilmelidir. (örn. ISO teknik bültenlerine göre: Boyanabilirlik ve Boya ile uygun Derz Dolgu Ürünleri). Not: Esnek olmayan boya sistemi derz dolgusunun elastikiyetini engelleyebilir ve boyanın film tabakası üzerinde çatlaklara sebep olabilir
- Kimyasalara, yüksek sıcaklıklara ve UV ışınlarına maruz kalma sonucu (özellikle beyaz renkli mastiklerde) renk değişimleri olabilir. Fakat renkte oluşan bu değişim, ürünün teknik performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemeyecektir.
- Sikaflex® PRO-3 SL ürününü, doğal taş üzerinde kullanmayınız.
- Sikaflex® PRO-3 SL ürününü cam macunu olarak, bitümlü yüzeylerde, doğal kauçuk, EPDM esaslı kauçuklar ile veya yağ, yumuşatıcı, plasticizer veya solvent kusarak mastiğe zarar verebilecek yapı malzemeleri ile kullanmayınız.
- Sikaflex® PRO-3 SL ürününü yüzme havuzlarının içinde sızdırmazlığı sağlamak için kullanmayınız.
- Kürünü almamış Sikaflex® PRO-3 SL ürününü kürlen-

me reaksiyonunu engelleyebilecek alkol içeren ürünlere maruz bırakmayınız.

## ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

## UYGULAMA TALİMATLARI

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Temiz, kuru, yağ ve gres içermeyen, toz ve gevşek parçacıklar olmayan, homojen bir yüzey olmalıdır. Sikaflex® PRO-3 SL, astar ve/veya aktivatör olmadan da ürün yüzeye yapışır. Fakat; yüksek gerilmeye maruz kalacak derzlerde, yüksek hava koşulu dayanımı gerektiren durumlarda veya su daldırma gibi uygulamalarda yapışmayı artırmak amacı ile aşağıdaki astarlama ve/veya yüzey hazırlığı uygulanabilir:

### Emici olmayan yüzeyler:

Alüminyum, anodize alüminyum, paslanmaz çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, toz boyalı çelikler veya sırlı seramikler temizlenmeli ve Sika® Aktivator-205 ürünü ve temiz bir kumaş veya havlu ile temizlenip yüzey hazırlanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 15 dakika, en fazla 6 saat beklenmelidir.

Diğer metaller(bakır, pirinç, titanyum-çinko), Sika® Aktivator-205 ürünü ve temiz kumaş veya havlu yardımı ile temizlenmeli ve yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Gerekli olan bekleme süresi sağlandıktan sonra fırça veya rulo yardımı ile Sika® Primer-3 N ürünü uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

PVC için Sika® Primer-215 ürünü bir fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce

en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

#### Emici yüzeyler:

Beton, gazbeton, çimento kaplamalar, harçlar, tuğla ve doğaltaş vb. yüzeylerde; Sika® Primer-3 N ürünü fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından önce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

Daha detaylı bilgi için yerel Sika Teknik Servis ile irtibata geçiniz.

Not: Astarlar yapışmayı artırıcı ürünlerdir. Hiçbir zaman doğru yüzey temizliğinin yerini almazlar ve yüzeyin mukavemetini arttırmazlar.

#### UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Sikaflex® PRO-3 SL, ürünü kullanıma hazırdır. Uygun derz ve yüzey hazırlığından sonra gereken derz dolgu fitilini yerleştiriniz ve gerekiyorsa astar uygulamasını yapınız. Kartuşu/ sosisi uygun tabanca içine koyunuz ve Sikaflex® PRO-3 SLürünü derz yanaklarına tam olarak temas ettiğinden emin olarak yavaşça sıkınız. Derzi içinde hava boşluğu bırakmadan doldurunuz.

#### EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm altleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Remover-208 ve/veya Sika® TopClean T. Sertleşmiş ve kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

#### YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

#### YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

#### Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi  
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel  
Tuzla İstanbul TÜRKİYE  
Tel. : +90 216 5810600  
Fax : +90 216 3940773  
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



#### Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikaflex® PRO-3 SL  
Kasım 2023, Versiyon 03.01  
02051501000000018

SikaflexPRO-3SL-tr-TR-(11-2023)-3-1.pdf

