

PRODUCT DATA SHEET

SikaBond®-182 PU Express Montage Adhesive

Poliüretan esaslı montaj yapıştırıcı

AÇIKLAMA

SikaBond®-182 PU Express Montage ürünü tek bileşenli, nemle kürlenene poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma mukavemetini hızlı kürlenme ile birleştirir.

KULLANIM

- Çivi ve vida gibi mekanik sabitleme olmadan malzemeleri birleştirir.
- Sürekli nem ve su ile temas riski olan banyo, mutfak, güverte vb. yerlerdeki ahşap yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılır.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit ve seramik gibi çeşitli inşaat malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kısa pres süresi ile mükemmel tutunma
- Hızlı kürlenme
- Suya dayanıklı
- Nem ve hava koşullarına karşı mükemmel dayanım
- Ahşap yüzeylere mükemmel yapışma
- Sarkma yapmaz
- Kimyasallara karşı çok iyi dayanım
- Düşük kokuludur

ONAYLAR / STANDARTLAR

- DIN EN 204'e göre D4 sınıflandırması

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Poliüretan
Ambalaj	330 g/290 ml (Her kutuda 12 kartuş)
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Depolama Koşulları	Ürün orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş kapalı ambalajında, kuru koşullarda +5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja bakın.
Yoğunluk	1.13 g/ml

PRODUCT DATA SHEET

SikaBond®-182 PU Express Montage Adhesive

Temmuz 2025, Version 01.03

02051301000000111

TEKNİK BİLGİ

Isı dayanımı -20°C ila +80°C

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	~150 g/m ²
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C ila +35 °C, +5 °C'nin altı sıcaklıklardaki uygulamalar için, Sika Teknik Servis ile iletişime geçiniz.
Yüzey Sıcaklığı	+5°C ila +35°C, malzeme yüzey sıcaklığı çiy noktası sıcaklığının en az 3 °C üzerinde, don ve buzdan arındırılmış olmalıdır.
Kabuklaşma Süresi	5-10 dakika (23°C'de ve %50 bağıl nem)
Pressing time	15 - 20 dakika Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeylerin gözenekliliğine bağlıdır.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözler, cilt ve akciğerler için aşındırıcı ve tahriş edicidir. Yutulması halinde zararlıdır. Temas halinde kimyasallara dayanıklı eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi formuna başvurunuz.
- 35 °C üzerinde depolanması raf ömrünü olumsuz etkileyebilir.
- Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyler için uygun değildir.
- Özel uygulamalar için uygulanmadan önce küçük bir numunede test edilmelidir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurmalarıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

KARIŞTIRMA

Tek bileşenle kullanıma hazır

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

- Yüzey kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Yüzey hafifçe nemlendirilerek yapışma artırılır.
- SikaBond®-182 PU bir kartuş tabancası ile sıkılabilir.
- Yapıştırıcı 2 dakika içinde sadece bir tarafa bir çizgi halinde uygulanmalıdır.
- Yapıştırıcı tamamen kürlenene kadar malzemeleri bir

arada tutmak için mekanik bağlantı elemanları kullanılmalıdır (15-20 dak.).

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Sertleşmiş malzeme sadece mekanik olarak çıkarılabilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

SikaBond-182PUExpressMontageAdhesive-tr-TRABC-(07-2025)-1-3.pdf

PRODUCT DATA SHEET

SikaBond®-182 PU Express Montage Adhesive

Temmuz 2025, Version 01.03

020513010000000111

