

PRODUCT DATA SHEET

SikaBond® -181 Hızlı Yapıştırıcı

Siyanokrilat esaslı süper hızlı yapıştırıcı

AÇIKLAMA

SikaBond®-181 Hızlı Yapıştırıcı, yüksek viskoziteli siyanokrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.

KULLANIM

- MDF, ahşap, yonga ahşap, kauçuk, çoğu plastik, deri yüzeyler için uygundur.
- Çeşitli yüzeylerin onarım, montaj işlerinde kullanılır
- Hızlı kurumanın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Hızlı kürlenme
- Yüksek ilk tutunma özelliği
- Güçlü ve kalıcı yapışma
- Dikey yüzeylerde uygulanabilme
- İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur
- Uygulaması kolay

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Etil Siyanokrilat	
Ambalaj	25 g + 100 ml (48 set/koli) 50 g + 200 ml (24 set/koli) 100 g + 400 ml (24 set/koli)	
Görünüm / Renk	Sıvı jel (yapıştırıcı) + aerosol, renksiz	
Raf Ömrü	SikaBond®-181 Hızlı Yapıştırıcı; orjinal, açılmamış, hasar görmemiş, ambalajlarda ve depolama koşullarına uyularak depolandığı takdirde, üretimden itibaren 15 ay kullanıma uygundur.	
Depolama Koşulları	Ürün; orjinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, +5 °C ile +25 °C arasında dondan korunarak depolanmalıdır.	
Yoğunluk	1.06 g/cm ³ (yapıştırıcı için)	(ASTM D1875)
Parlama Noktası	> 81 °C (yapıştırıcı için)	
Vizkosite	1200-1800 cP (25°C, yapıştırıcı için)	(ASTM D1084)
Isı dayanımı	-20°C ila +70°C	
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C min./+40 °C maks., çiğ noktasından en az 3 °C üzerinde olmalı	

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

SINIRLAMALAR

- Yapıştırıcı orijinal, kapalı kaplarda saklanmalıdır.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarına maruz bırakmayın.
- SikaBond®-181 Hızlı Yapıştırıcı cilde saniyeler içinde yapışabilir.
- Cilde ve gözlere damlatmayın, gözlerinize zarar verebilir. Ciddi sorunlara neden olabilir.
- Düzgün kapatılmazsa ambalaj içinde sertleşir.
- Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atmayınız.
- Aktivatör kutusu basınçlıdır. Ezmeyin veya delmeyin.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve yağ, gres, toz ve gevşek veya ufalanabilir parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

- Yüzeylerden birine yapıştırıcı jeli damla olarak uygulayın ve diğer yüzeye spreyi uygulayın.
- Yüzeyleri birbiri ile örtüşecek şekilde birleştirin ve birkaç saniye boyunca sıkıca bastırın.
- Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır.
- Fazla yapıştırıcıyı hemen kuru bir bezle silin.
- Yapıştırıcı kalıntısının kürlendikten sonra çıkarılması çok zordur.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Cildiniz yapıştırıcı ile temas ederse, yapıştırıcıyı ılık sabunlu su ile silin. Aseton kullanmak daha etkilidir. Ancak cilt hassasiyeti yaratabilir. Kürlenmiş yapıştırıcıyı, temizlemeye çalışmasanız bile birkaç gün sonra kendiliğinden soyulacaktır. Ürünün gözlere veya ağza püskürtülmesi durumunda, gözler veya ağız açık tutulmalı ve bol su ile durulanmalıdır. Gerekirse tıbbi yardım alınız.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

SikaBond-181HızlıYapıtrc-tr-TRABC-(07-2025)-1-2-.pdf