

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikasil®-134 EPDM

EPDM membran yapıştırıcısı

AÇIKLAMA

Sikasil®-134 EPDM Yapıştırıcı; tek bileşenli, hava şartlarına dayanıklı, havanın nemi ile kürlenerek elastik yapıştırıcıdır.

KULLANIM

- EPDM membranlar ile yapı malzemeleri arasında dolgu amaçlı kullanılır
- EPDM membranları yapıştırmak için kullanılır

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kürlendikten sonra esnekliğini korur
- Birçok yapı materyaline iyi yapışma sağlar
- Uygulaması kolaydır
- UV dayanıklıdır

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	420 g kartuş (24 adet/kutu) 840 g folyo ambalaj (20 adet/kutu)
Renk	Siyah
Raf Ömrü	Sikasil®-134 EPDM Yapıştırıcı; orjinal, açılmamış, hasar görmemiş, ambalajlarda ve depolama koşullarına uyularak depolandığı takdirde, üretimden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.
Depolama Koşulları	Ürün; orjinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, +15 °C ile +25 °C arasında dondan korunarak depolanmalıdır.
Yoğunluk	~1,40 g/ml

TEKNİK BİLGİ

Shore A Sertliği	~34 (28 gün sonra)
Çekme Dayanımı	0,8 MPa
Secant tensile modulus	0,45 MPa
Elongation at break	350%

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Minimum	0 °C
	Maksimum	+40 °C
5°C'nin altındaki sıcaklıklardaki uygulamalar için lütfen Sika Teknik Servis ile iletişime geçiniz.		
Yüzey Sıcaklığı	Minimum	0 °C
	Maksimum	+40 °C
Not: Uygulama yüzey sıcaklığı çığlenme noktası sıcaklığının +3 °C üzerinde olmalı ve don ve buz içermemelidir.		
Kürlenme Oranı	2 mm/24 saat (23°C and %50 bağıl nem)	
Kabuklaşma Süresi	~25 dakika (23°C and %50 bağıl nem)	

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- Tüm yüzeye yapıştırıcının uygulanması, yapıştırıcının iç tarafının kürlenmesini önleyeceği için önerilmemektedir.
- Hızlı kürlenme sağlamak için yapıştırılan nesneler arasında en az 2 mm boşluk bırakılması tavsiye edilir.
- Mermer, granit veya diğer doğal taşlar gibi emici yüzeylerde yağlanma/lekelenme olabilir, ön testler yapılmalıdır.
- Sikasil®-134 EPDM Yapıştırıcı'nın aşınma veya yüksek fiziksel strese maruz kalabilecek derzlerde kullanılması önerilmez. Ayrıca gıda ile temas edecek cam işleri veya yapısal ve yalıtım amaçlı olarak da uygun değildir. Alternatif ürünler için lütfen Teknik Servis ile iletişime geçiniz.
- Yüzme havuzu içinde ve etrafındaki uygulamalarda kullanmayınız.
- Üzeri boyanamaz.
- Kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve UV ışınlarına maruz kalma sonucu renk değişimleri olabilir. Fakat renkte oluşan bu değişim, ürünün teknik performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemeyecektir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Derz yüzeyleri temiz, kuru ve toz, yağ, gres, eski sızdırmazlık malzemeleri ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir kirletici kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Gerekli yüzey hazırlığı işlemlerinden sonra; kartuşun ucunu, kartuş tabancası içine yerleştirmeden önce veya sonra hazırlayın ve ardından nozulu takın. Her biri birkaç santimetre aralıklarla üçgen boncuklar, şeritler veya noktalar halinde uygulayın. Malzeme kabuklaşmaya başlamadan el ile basınç uygulayarak yapıştırılan malzemeyi yerleştiriniz. Yanlış yerleştirilmiş bileşenler, uygulamadan sonraki ilk birkaç dakika içinde kolayca çözülebilir ve yeniden konumlandırılabilir. Yüzeyde kalan taze, kürlenmemiş yapıştırıcı derhal çıkarılmalıdır. Nihai dayanım Sikasil®-134 EPDM tam olarak kürlendiğinde sağlanacaktır. Bu durum uygulama kalınlığına ve çevre koşullarına bağlıdır.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan sonra uygun solvent ile temizlenmelidir. Ürün kürlenme sonrası mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikasil®-134 EPDM

Temmuz 2025, Versiyon 01.01
02051403000000217

Sikasil-134EPDM-tr-TR-(07-2025)-1-1.pdf

