

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® MultiPrimer Marine

MARİN UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ YÜZEYLER İÇİN RENKSİZ, SOLVENT ESASLI PRİMER

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	Solvent esaslı Epoksi çözeltisi
Renk (CQP001-1)	Renksiz, hafif sarımsı
Katı içeriği	% 34
Uygulama sıcaklığı	5 – 40 °C
Uygulama yöntemi	Fırça, keçe, havsız bez veya melamin sünger
Kaplama yüzey pürüzüne bağlı olarak	50 ml/m ²
Flash-off zamanı	minimum 30 dakika ^{A/B} maksimum 24 saat ^{A/B}
Raf ömrü	9 ay ^C

CQP = Corporate Quality Procedure

^{B)} sıcaklık ve flash-off zamanları uygulamaya göre farklılık gösterebilir^{A)} 23 °C / % 50 b.n.^{C)} 25 °C altında kuru ortamda açılmamış ve dik konumda depolama

ÜRÜN TANIMI

Sika® MultiPrimer Marine nem ile reaksiyona girerek ince bir tabaka oluşturan solvent bazlı, renksiz, sarımsı bir primerdir. Bu tabaka yüzey ve yapıştırıcı arasında bir bağlantı oluşturur. Sika® MultiPrimer Marine, Sika'nın 1-bileşenli Poliüretan mastikleri uygulanmadan önce yapışma hattının yüzey hazırlığı için özel olarak formüle edilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

Sika® MultiPrimer Marine, alüminyum, çelik, galvaniz çelik, demir içermeyen metal, tik, maun, Oregon çamı ve mantar yüzeyler üzerinde yapışmayı iyileştirmek için kullanılır. Bu primer ayrıca Sikasil® yapıştırıcı ve sızdırmazlık mastiklerinin yapışmasını güçlendirmek için de kullanılabilir.

Stres çatlağı oluşturmaya eğilimli yüzeylerde Sika® MultiPrimer Marine kullanmadan önce üreticisine danışınız ve orijinal yüzeylerde test ediniz.

Bu ürün sadece tecrübeli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Ürünün yapışma performansı ve yüzeye uyumu için gerçek yüzey ve şartlarda test edilmesi gerekmektedir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzeyler temiz ve kuru, toz, kir, yağ ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey hazırlık işlemlerine pürüzlendirme, temizleme ve aktivasyon adımları da eklenerek yüzeye tutunma iyileştirilebilir.

Uygulama

Sika® MultiPrimer Marine 'i fırça, keçe, temiz havsız bez veya melamin sünger ile ince fakat örtücü bir kat olarak uygulayınız.

Sika® MultiPrimer Marine uygulamadan 3 gün sonrasına kadar termoplastik davranış sergiler, bu sebeple yapışma hattına yüksek sıcaklık veya erken kuvvet uygulanması engellenmelidir.

İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ve 25 °C arasındadır.

Sika® MultiPrimer Marine sadece bir kat uygulanmalıdır. Bu tek katın yeterince örtücü olmasına dikkat edilmelidir. Tüketim ve uygulama yöntemi yüzey tipine bağlıdır. Her kullanımdan sonra kapak sıkıca kapatılmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİ

Sika® MultiPrimer Marine havadaki nem ile reaksiyon veren bir sistemdir. Ürün kalitesini muhafaza etmek için kullanımdan hemen sonra iç plastik kapağın kapatılması gerekir. Yüzey hazırlık işlemi tamamen sona erdiğinde dış plastik kapak sıkıca kapatılmalıdır.

Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içerisinde tüketilmelidir. Tüketilmediği takdirde daha fazla kullanılmamalı ve uygun biçimde atılmalıdır.

Eğer primer jelleşmiş, ayrışmış veya viskozitesi artmışsa hemen kullanmayı bırakınız.

Ürünü asla seyreltmeyiniz veya başka maddelerle karıştırmayınız.

Düz cam, plastik vb. saydam veya yarı saydam yüzeylerde kullanılırsa yeterli UV koruması mutlaka sağlanmalıdır.

EK BİLGİLER

Burada verilen bilgiler sadece genel rehberlik için sunulmaktadır. Spesifik uygulamalara dair tavsiyeler Sika Endüstri Teknik Departmanından talep edilebilir.

Aşağıdaki yayınların kopyaları talep üzerine sağlanabilir:

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
- Yüzey Hazırlık Tablosu Marin
- Sika Marin Uygulama Kılavuzu

AMBALAJ BİLGİLERİ

Metal şişe	30 ml
	250 ml
	1000 ml

TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® MultiPrimer Marine
Versiyon 02.01 (03 - 2023), tr_TR
014761040014001000

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 34956
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 581 06 00
Fax +90 216 394 85 20

