

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Separol® W-3

Su Esaslı Ekonomik Kalıp Ayırıcı Ajan

AÇIKLAMA

Sika® Separol® W-3 kullanıma hazır, solvent içermeyen rafine mineral yağ emülsiyonu esaslı kalıp ayırıcı sıvı.

KULLANIM

Sika® Separol® W-3, şantiyelerde ve prefabrik tesislerde özellikle aşağıdaki uygulamalarda kullanımı için geliştirilmiştir.

- Pürüzsüz ve emici olmayan kalıp yüzeylerinde
- Emici kalıplarda
- Isıtılmış kalıplarda (+70°C'ye kadar)
- Desenli kalıplarda

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Sika® Separol® W-3 aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Düşük viskozite
- Düşey kalıplarda mükemmel tutunma yeteneği
- Püskürtme uygulamasından sonra kendiliğinden yayılma
- Yanıcı buhar içermez
- Reçine oluşturmaz
- Kalıp yüzeylerindeki toz kalıntılarını azaltır
- Çalışanların kullanımı açısından güvenlidir
- Kalıbın sertleşmiş betondan kolayca ve düzgün bir şekilde ayrılmasını sağlar
- Yüksek kalitede yüzey bitişi
- Yüzeylerde beton kalitesinin azalma olmaz
- Kalıpları erken yaşlanmaya ve korozyona karşı korur
- Beton yüzeylerdeki kirlenmeyi azaltır, görünümü bozamaz
- Düşük çevre ve sağlık riski

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Suda kolayca karışabilen rafine mineral yağ		
Ambalaj	Bidon	30 L	* Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.
	Varil	210 L	
	IBC	-	
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır.		
Görünüm / Renk	Sıvı, süt beyazı		
Yoğunluk	0,95 g/cm ³ , +20°C 'de		ISO 758

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfıyat

1 litre Sika® Separol® W-3 kalıp ayırıcı ajan ile uygulama şartlarına ve kullanılan kalıbın durumuna ve tipine bağlı olarak emici olmayan kalıplarda 70 m² 'ye kadar kalıp yüzeyi yağlanabilir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

KULLANIM

- Uygulama için ideal ortam sıcaklığı, en az +5°C / en fazla+50°C.
- Her uygulamadan önce, Sika® Separol® W-3 düzgün bir şekilde karıştırılmalıdır.
- Sika® Separol® W-3 kullanıma hazırdır. Farklı bir malzeme ile seyreltilmemeli ve karıştırılmamalıdır.
- Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır.
- Pas ve beton kalıntılarının tümü yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Sika® Separol® W-3 ince, yüzeyde düzgün beyaz damlacıklar görünümünde ve tüm yüzeyi kaplayacak üniform tabakalar halinde uygulanır. (Yüksek oranda emici kalıpların kullanımı durumunda ilave uygulama gerekli olabilir.)
- Düz sprey ucuna ve 3-6 bar arası uygulama basıncına sahip özel bir püskürtme ekipmanının kullanılması tavsiye edilir.
- Yüzeylerde Sika® Separol® W-3 birikiminden kaçınılmalıdır. Yüzeyde kalmış aşırı ürün, bez veya sünger ile alınmalıdır.
- Uygulamadan sonra +20°C'de, 20 dakikalık buharlaşma periyodu gözlemlenmelidir.
- Her projede en iyi yöntemin tespit edilmesi için beton dökümünden önce ön denemelerin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Separol® W-3
Kasım 2024, Versiyon 01.01
021405021000000182

