

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaTack® Ultrafast

HIZLI, SİYAH PRİMERSİZ, SICAK UYGULANAN ARAÇ CAM YAPIŞTIRICISI

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	1-bileşenli poliüretan
Renk (CQP001-1)	Siyah
Kürlenme mekanizması	Nem ile kürlenir
Yoğunluk (kürlenmemiş)	1.1 kg/l
Sarkma direnci	Çok iyi
Uygulama sıcaklığı	ürün ortam 80 °C 5 – 40 °C
Kabuk bağlama süresi (CQP019-1)	10 dakika ^A
Açık kalma zamanı (CQP526-1)	5 dakika ^A
Kürlenme hızı (CQP049-1)	(bakınız Şekil 1)
Hacimsel küçülme (CQP014-1)	% 2
Shore A sertliği (CQP023-1 / ISO 48-4)	60
Çekme mukavemeti (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Kopma anında uzama (CQP036-1 / ISO 37)	% 400
Yırtılma direnci (CQP045-1 / ISO 34)	12 N/mm
Çekme-Kesme mukavemeti (CQP046-1 / ISO 4587)	4.0 MPa
Servis Sıcaklığı (CQP509-1 / CQP513-1)	-50 – 90 °C
Raf ömrü	9 ay ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / % 50 b.n.^B) 25 °C altında depolama

ÜRÜN TANIMI

SikaTack® Ultrafast, ipliklenme ve sarkma özellikleri açısından mükemmel çalışma özelliklerine sahip, elastik, 1-bileşenli poliüretan cam yapıştırıcısıdır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Mükemmel uygulama özellikleri
- Hem siyah primerli hem de siyah primersiz yapıştırma uygulamalarına uygundur
- Çok kısa ipliklenme
- Hızlı kürlenme

UYGULAMA ALANLARI

SikaTack® Ultrafast, çeşitli pazarlardaki cam yapıştırma uygulamaları için uygundur. Stres çatlağı oluşumuna yatkın malzemeler üzerinde SikaTack® Ultrafast kullanmadan önce üreticinin tavsiyesine başvurunuz ve orijinal yüzeylerde test yapınız. SikaTack® Ultrafast sadece tecrübeli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Mevcut yüzeyler ile ve gerçek şartlar altında, yapışma ve malzeme uyumluluğunu sağlamak için test yapılmalıdır.

