

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaMur® N 215 FC

(formerly MEmaco N 215FC)

İç ve dış cephe sıvalarının ince son kat uygulamaları için önerilen, hazır karışım, su itici özellikte ve yüksek nefes alabilirliğe sahip, çimento içermeyen kireç esaslı harç

AÇIKLAMA

SikaMur® N 215 FC, sönmüş kireç ve seçilmiş karbonatik kumlardan oluşan, alt yüzeye çok iyi aderans sağlayan, yağmur suyuna karşı geçirimsiz ve yüksek nefes alabilirliğe sahip kullanıma hazır ince sıva harcıdır.

KULLANIM

SikaMur® N 215 FC, SikaMur® N 275 TIX, SikaMur® S 285 TIX ve genel olarak sıvalar için (macun uygulamaları hariç) ideal bir ince düzeltme harcıdır. Su geçirimsizlik özelliği ve ince tane yapısı sayesinde SikaMur® N 215 FC son kat kaplama olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

SikaMur® N 215 FC ürününün başlıca özellikleri şunlardır:

- Çimento içermez
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir
- Alt yüzeye yüksek aderans sağlar
- Yangına karşı reaksiyon göstermez (yanıcı değildir)

ONAYLAR / STANDARTLAR

- EN 998-1 standardına göre CE işareti ve Performans Beyanı (DoP) – Genel amaçlı iç ve dış cephe sıva harcı (GP).

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	25 kg kraft torba
Görünüm / Renk	Açık fındık rengine toz
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Depolama Koşulları	Ürünü kuru ortamlarda, orijinal ve hasarsız ambalajında depolayınız.

TEKNİK BİLGİ

Basınç Dayanımı	1.5 N/mm ²	(EN 1015-11)
Çekme Yapışma Dayanımı	Tuğla yüzeylerde: ≥ 0.3 N/mm ²	(EN 1015-12)
Yangına Tepki	A1 Sınıfı	(EN 13501)
Su Buharı Difüzyon Direnci	$\mu \leq 10$	(EN 1015-19)
Isıl İletkenlik	$\lambda \leq 0.76$ W/mk	(EN 1745)

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	1 mm kalınlık için yaklaşık 1.4 kg/m ²
----------	---

Tabaka Kalınlığı	Maks. 3 mm
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Min.: +5°C / Maks.: +35°C
Pota Ömrü	60 dakika
Consistency	Tiksotropik

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Harç ile alt yüzey arasında maksimum aderans sağlamak için yüzey mümkün olduğunca pürüzlendirilmelidir. Gevşek ve dayanımı yetersiz tüm parçalar uzaklaştırılmalıdır. Çiçeklenme (effloresans) kalıntıları ve aderansı olumsuz etkileyebilecek diğer tüm maddeler temizlenmelidir.

Harç uygulanmadan önce yüzey temizlenmeli ve düşük basınçlı su ile suya doymun hale getirilmelidir. Bu doymunluk, alt yüzeyin harçtaki suyu emmesini önlemek için gereklidir. Yetersiz veya yanlış nemlendirme, aderans kaybına ve dolgu harcında çatlak oluşumuna neden olabilir.

Alt yüzeyin tamamen suya doyurulması mümkün değilse, yine de harcın doğru şekilde aderans sağlaması için yüzeyin olabildiğince nemlendirilmesi tavsiye edilir.

KARIŞTIRMA

SikaMur® N 215 FC, kuru ürün ağırlığının %24-26'sı oranında temiz su ile (25 kg'lık bir torba için 6.0-6.5 litre su) karıştırılır.

Karışım, topaksız ve homojen plastik bir kıvam elde edilinceye kadar uygun bir karıştırıcı uçlu elektrikli matkap veya mekanik karıştırıcı ile hazırlanmalıdır. Elle karıştırma önerilmez.

UYGULAMA

- Harç, mevcut sıva üzerine veya yeni uygulanmış sıva üzerine elle uygulanabilir.
- Harçın çelik mala ile uygulanması tavsiye edilir. İlk sertleşme belirtileri görüldüğünde, yüzeyi düzgün hale getirmek için sünger mala ile dairesel hareketlerle yüzey perdahlanmalıdır.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaMurN215FC-tr-TR-(03-2026)-2-2.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaMur® N 215 FC
Mart 2026, Versiyon 02.02
02185000000002002

