

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Stabilizer PAV 130

Anyonik ve Katyonik Bitüm Emülsiyonları için Emülgatör

AÇIKLAMA

Sika® Stabilizer PAV 130 katyonik ve anyonik bitüm emülsiyonlarının üretiminde kullanılan sıvı emülgatördür.

KULLANIM

- Anyonik bitüm emülsiyonlarının üretimi
- Katyonik bitüm emülsiyonlarının üretimi

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- 1 ve 2 bileşenli sistemlerin üretilmesi için uygundur
- Yüksek emülsiyon stabilesi ve işlenebilirlik gösterir
- Ph 2-14 arasındaki emülsiyonların üretilmesi için uygundur
- Emülsiyonlar kolaylıkla organik ve inorganik kalınlaştırıcılar ile işlenebilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Yağ asidi türevi		
Ambalaj	IBC	-	*Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.
	Varil	200 kg	
Görünüm / Renk	Sıvı , sarımsı		
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Donma : Dondurulmuşsa veya çökelme oluşmuşsa, ürün oda sıcaklığında ve yoğun karıştırmada yavaşça çözüldükten sonra kullanılabilir.		
Yoğunluk	0,95 - 1,10 g/cm³ , 20°C' de		ISO 758
pH-Değeri	8,00 - 13,00 (10% 'luk çözelti)		ISO 4316

Sarfiyat

Kullanım dozu, uygulamaya, emülsiyon tipine ve bitüm emülsiyonu için istenen stabiliteye bağlıdır. Emülsiyonların üretimi için yüksek performanslı bir karıştırıcı ekipman (değirmen) gerekmektedir

▪ Stabil Anyonik Emülsiyonlar için kullanım miktarları

İçerik	Kullanım (Ağırlıkça %)
Bitumen B 70/100 E	60.00 %
Sika® Stabilizer PAV 130	1.50 – 2.50 %
Köpük kesici	0.05 – 0.10 %
NaOH	0.20 %
Kalınlaştırıcı (Bentonit)	0.80 %
Su	Geri kalan %
Emülsiyon pH değeri	Yaklaşık 12

Emülsiyonların üretimi için yüksek kesmeli emülsifikasyon ekipmanı (örn. kolloid değirmenler) tavsiye edilir.

▪ Katyonik bitüm emülsiyonları için kullanım miktarları

İçerik	Kullanım (Ağırlıkça %)
Bitumen B 50/70	50.00 – 60.00 %
Sika® Stabilizer PAV 130	0.60 – 1.50 %
HCl	Yaklaşık 2 – 4
Su	Geri kalan %

Katyonik bitüm emülsiyonlarının üretimi için gerekli dozaj büyük ölçüde bitüm emülsiyonunun istenen priz özelliklerine bağlıdır (özel formülasyonlarda kullanım için > %1, örn. yeniden çevrim emülsiyonları) ve bu nedenle uygun laboratuvar testlerinde değerlendirilmelidir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Stabilizer PAV 130

Nisan 2025, Versiyon 01.01

02140400000002205

SikaStabilizerPAV130-tr-TR-(04-2025)-1-1.pdf

