

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikaplan® G-15

MEKANİK SABİTLEME İÇİN POLİMERİK ÇATI SU YALITIM MEMBRANI

AÇIKLAMA

Sikaplan® G-15 (kalınlık 1.5mm) EN 13956'ya uygun yüksek kalite polivinilklorür (PVC) esaslı polyester taşıyıcılı sentetik çatı su yalıtım membranıdır.

KULLANIM

Korumasız düz teraslarda çatı su yalıtım membranı olarak:

- Mekanik sabitleme sistemi ile

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Sürekli UV etkisine dayanıklıdır.
- Sürekli rüzgar etkisine dayanıklıdır.
- Yüksek su buharı geçirebilme kapasitesi.
- Bir çok çevresel etkiye dayanım.
- İyi kaynaklanabilme özelliği.
- Geri dönüşümlü.

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj

Amb. birimi:	listeye bknz	listeye bknz	listeye bknz	listeye bknz
R. uzunluğu:	20.00 m	20.00 m	20.00 m	20.00 m
R. genişliği:	0.77 m	1.00 m	1.54 m	2.00 m
R. ağırlığı:	27.72 kg	36.00 kg	55.44 kg	72.00 kg

Görünüm / Renk

Yüzey:	tekstürlü
Renk:	
Üst yüzey:	açık gri (en yakın RAL 7047) gri (en yakın RAL 7015) kırmızı (en yakın RAL 8004) yeşil (en yakın RAL 6021) trafik beyaz (en yakın RAL 9016)
Alt yüzey:	koyu gri

Raf Ömrü	Açılmamış, orjinal paketinde üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.	
Depolama Koşulları	Rulolar, yatay pozisyonda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve kar gibi etkilerden korunarak palet üzerinde, +5 °C ile +30 °C arasında saklanmalıdır.	
Ürün Deklarasyonu	EN 13956	
Görünen Bozukluklar	Geçti	(EN 1850-2)
Uzunluk	20 m (- 0 % / + 5 %)	(EN 1848-2)
Genişlik	0.77 m / 1.00 m / 1.54 m / 2.00 m (- 0.5 % / + 1 %)	(EN 1848-2)
Etkili Kalınlık	1.5 mm (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)
Düzlük	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Yassılık	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Birim Alan için Ağırlık	1.8 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)

TEKNİK BİLGİ

Darbe Dayanımı	sert yüzey	≥ 400 mm	(EN 12691)
	yumuşak yüzey	≥ 700 mm	
Dolu Dayanımı	rijit yüzey:	≥ 18 m/s	(EN 13583)
	esnek yüzey:	≥ 30 m/s	
Çekme Dayanımı	boyuna (md) ¹⁾	≥ 1000 N/50 mm	(EN 12311-2)
	enine (cmd) ²⁾	≥ 900 N/50 mm	
1) md = makine yönü 2) cmd = makine yönüne dik			
Uzama	boyuna (md) ¹⁾	≥ 15 %	(EN 12311-2)
	enine (cmd) ²⁾	≥ 15 %	
1) md = makine yönü 2) cmd = makine yönüne dik			
Boyutsal Stabilite	boyuna (md) ¹⁾	≤ 0.5 %	(EN 1107-2)
	enine (cmd) ²⁾	≤ 0.5 %	
1) md = makine yönü 2) cmd = makine yönüne dik			
Yırtılma Dayanımı	boyuna (md) ¹⁾	≥ 150 N	(EN 12310-2)
	enine (cmd) ²⁾	≥ 150 N	
1) md = makine yönü 2) cmd = makine yönüne dik			
Derz Sıyırılma Direnci	derzde sorun yok		(EN 12316-2)
Derz Yırtılma Direnci	≥ 600 N/50 mm		(EN 12317-2)
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirlik	≤ -25 °C		(EN 495-5)
Dış Ortam Yangın Performansı	B _{ROOF} (t1) < 20° B _{ROOF} (t3) < 10°		(EN 13501-5)
Yangına Tepki	Sınıf/Class E		(EN ISO 11925-2, sınıflandırma EN 13501-1)
Su İçeren Kimyasal Sıvıların Etkisi	İsteğe bağlı		(EN 1847)
UV Dayanımı	Geçti (> 5000 h / grade 0)		(EN 1297)
Su Buharı İletimi	μ = 20 000		(EN 1931)
Su Geçirimsizlik	Geçti		(EN 1928)

Güneş Yansıtma İndeksi

Renk	İlk durum	3 yıl	Test kurumu	(ASTM E 1980)
RAL 9016	109	81	CRRC	
RAL 7047	61		Sika	

CRRC test listeleri Cool Roof Rating Council (CRRC) ürün bilgi bankasında vardır.

USGBC LEED Derecelendirmesi

Renk	İlk durum	3 yıl	(ASTM E 1980)
RAL 9016	SRI > 82	-	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı

- Yardımcı ürünler;
- Sikaplan® D-18 veya Sikaplan® S-15 donatısız ürün.
 - Köşe parçası, prefabrik köşe ve boru geçişi
 - Sika-Trocal® Metal Sheet Type S
 - Sika-Trocal® Cleaner 2000
 - Sika-Trocal® Cleaner L 100
 - Sika-Trocal® Welding Agent
 - Sika-Trocal® Seam Sealant
 - Sika-Trocal® C 733

Uyumluluk

EPS, XPS, PUR, PIR veya PF gibi malzemeler ürün performansını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bu malzemeler ile doğrudan temas etmesini engelleyiniz. Katran, bitüm, yağ ve solvent içeren malzemelere karşı dayanıklı değildir.

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı

-15 °C min. / +60 °C maks.

Yüzey Sıcaklığı

-25 °C min. / +60 °C maks.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Yüzey düzgün olmalı, keskin çapak, çıkıntı vb. uzaklaştırılmış olmalıdır.

Sikaplan® G-15, malzemenin hızlı yaşlanmasını önlemek amacıyla uyumsuz her türlü yüzeyden ayırıcı bir tabaka ile ayrılmalıdır. Bitüm, katran, yağ, petrol, solvent içeren malzemeler ve diğer plastikler, ör. ekspande polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS), poliüretan (PUR), poliizosiyanürat (PIR) veya fenolik köpük (PF) gibi malzemeler ürün performansını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bu malzemeler ile doğrudan temas etmesini engelleyiniz.

UYGULAMA

Uygulama sadece çatı uygulaması eğitimi almış Sika uzman uygulayıcıları tarafından yapılmalıdır. Yapıştırıcı, tiner gibi bir takım yardımcı ürünlerin uygulaması +5 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Lütfen ilgili Ürün Bilgi Föylerini inceleyiniz. +5 °C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında yapılacak uygulamalarda, yerel düzenlemelere bağlı olarak bir takım özel önlemler alınması zorunlu olabilir.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Uygulama yöntemi:

Sikaplan®-G sistemi mekanik sabitlemeli çatı sistemleri için geçerli olan uygulama talimatlarına uyulmalıdır.

Sabitleme yöntemi:

Çatı su yalıtım membranı serbest serilip, bindirme yerlerinden veya gerekli olması durumunda ilave noktalardan mekanik olarak sabitlenerek uygulanır.

Kaynak yöntemi:

Bindirme yerleri, manuel sıcak hava kaynak makineleri ve basınç ruloları veya minimum 600°C sıcak hava kapasitesi olan otomatik kaynak makineleri kullanılarak birleştirilir.

Önerilen ekipman tipleri:

LEISTER TRIAC el kaynağı

LEISTER VARIMAT otomatik kaynak makinesi

Sıcaklık, makine hızı, hava debisi, basınç ve makine ayarları gibi kaynak parametreleri, kaynak işlemi öncesinde kullanılacak cihazın tipine ve hava koşullarına bağlı olarak uygulama yerinde değerlendirilmeli, ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Kaynaklanmış bindirmelerin efektif genişliği en az 20 mm olmalıdır.

Kaynağın eksiksiz ve tam olduğundan emin olunması için tornavida ile kaynaklar kontrol edilmelidir. Kaynakta mevcut olan bozukluklar sıcak hava kaynağı ile giderilir.

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikaplan® G-15

Haziran 2018, Versiyon 01.01

020905011000151001

rilmelidir.

Membran bindirme bölgelerinin Sika-Trocal® Welding Agent ile soğuk kaynağına uygulama sınırları dahilinde küçük alanlar için izin verilmektedir. Soğuk kaynak yapılan bindirmelerin kenarları, kaynak testinin ardından Sika-Trocal® Seam Sealant ile kapatılmalıdır.

SINIRLAMALAR

Coğrafi / iklim

Sikaplan® G-15 membranı uygulaması coğrafi olarak ortalama hava sıcaklığı -25°C olan yerler ile sınırlıdır. Kalıcı dış ortam sıcaklığı en fazla +50°C olan alanlarda kullanılabilir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Fresh air ventilation must be ensured, when working (welding) in closed rooms.

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikaplan® G-15

Haziran 2018, Versiyon 01.01
020905011000151001