

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Sigunit® SA 194

(formerly MasterRoc® SA 194)

Alkali İçermeyen, Yüksek Performanslı, Püskürtme Betonlar İçin Sıvı Priz Hızlandırıcı

AÇIKLAMA

Sika® Sigunit® SA 194, istenilen priz ve sertleşme süresine bağlı olarak dozajı ayarlanabilen, alkali içermeyen yüksek performanslı püskürtme beton sıvı priz hızlandırıcısıdır.

KULLANIM

- Tünel ve madenlerde geçici ve mütemadi kaya desteği uygulamalarında
- Şev stabilizasyonu uygulamalarında
- TBM segmenti arkasına yapılan backfill grouting (geri dolgu), çimento bazlı zemin enjeksiyonu veya köpük betonu gibi çimentolu groutların hızlandırılmasında kullanılır

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Sika® Sigunit® SA 194 tahkimat amaçlı kullanılan yaş sistem püskürtme betonlar için uygundur;

- Hızlı priz alma özelliği tünellerdeki başüstü uygulamalarında bir seferde kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulanmasına olanak sağlar.
- Eşsiz ürün formülasyonu; hızlı priz alma, erken yaşlarda sürekli mukavemet gelişimi, yüksek durabilite ve yüksek nihai mukavemet değerlerine ulaşılmasına olanak sağlar.
- Uygulama esnasında çok düşük tozuma dolayısıyla iyileştirilmiş çalışma şartları oluşturur.
- Doğru nozul açısı ve mesafesi sağlandığında daha düşük reboundlu (geri sekme) püskürtme beton uygulamasına olanak sağlar.
- Agresif olmayan özellikleri iyileştirilmiş çalışma ortamı oluşmasına, çevresel etkilerin minimuma indirilmesine ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Süspansiyon																
Ambalaj	1250 kg'lık IBC, Dökme Tank																
Raf Ömrü	Sıkıca kapatılmış IBC tanklarda ve yukarıda belirtilen şartlarda depolanması durumunda raf ömrü 12 aydır.																
Depolama Koşulları	<ul style="list-style-type: none">- Depolama sıcaklığı minimum +5°C maksimum +35°C olmalıdır. (depolama için optimum sıcaklık +20°C'dir).- Plastik veya paslanmaz çelikten imal edilmiş kapalı konteynırlarda depolanmalıdır.- Normal sac konteynırlarda depolanamaz.- Büyük hacimli tanklarda depolanması durumunda sirkülasyon sistemine ihtiyaç vardır.- Uzun süreli depolama veya nakliye sonrası malzemenin kullanım öncesi mekanik olarak karıştırılması veya uygun pompa vasıtasıyla yeniden sirküle edilmesi önerilir.																
Görünüm / Renk	Bej																
Yoğunluk	1,50 ± 0,03 g/ml																
Vizkosite	550 ± 250 mPa.s																
pH-Değeri	2.75 ± 0.75																
Toplam Klor İyon İçeriği	<0.1%																
Eşdeğer Sodyumoksit	<1%																
Beton Karışım Dizaynı	Sika® Sigunit® SA 194 yaş sistem püskürtme betonda kullanıldığında su/bağlayıcı oranı 0.5'ten düşük tercihen <0,45 olmalıdır. Erken yüksek mukavemet istenen durumlarda su/bağlayıcı oranı 0.4'ten düşük olmalıdır. Düşük su/bağlayıcı oranı daha yüksek erken mukavemet, daha iyi durabilite, daha düşük priz hızlandırıcı sarfiyatı ve başüstü uygulamalarda daha kalın katmanlar halinde uygulama imkanı sağlar.																
Yerleştirme Etkisi	<p>Sika® Sigunit® SA 194 çimento tipine karşı hassastır. Bazı çimentolarla priz süresi yavaş olabilir. Bu hassasiyet karışımdaki su miktarının azaltılması ile telafi edilebilir. Ancak Sika® Sigunit® SA 194 kompoze çimentolarla da (uçucu kül ve çüruf ile öğütülmüş katkılı çimentolar) iyi çalışır. Her halukarda projede kullanılacak çimento ile priz süresi ve 24 saat mukavemet gelişimine yönelik ön-testlerin yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.</p> <p>Priz süresi ve 24 saatlik mukavemet sonuçlarının değerlendirilmesi EFNARC Avrupa Püskürtme Beton Şartnamesi (1996) Ek 1, Madde 6.3'e uygun olarak hazırlanan test harcında yapılmalıdır.</p> <p>Aşağıdaki sonuçlar performansın ölçümünde kılavuz olarak düşünülmelidir:</p> <table><thead><tr><th>İlk Priz</th><th>Son Priz</th><th>24 saat Dayanım</th><th>Değerlendirme</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 dak.</td><td>6-8 dak.</td><td>18-20 MPa</td><td>İyi</td></tr><tr><td>5 dak.</td><td>8-12 dak.</td><td>12-15 MPa</td><td>Uygun</td></tr><tr><td>>10 dak.</td><td>>15 dak.</td><td><10 MPa</td><td>Kötü</td></tr></tbody></table>	İlk Priz	Son Priz	24 saat Dayanım	Değerlendirme	2 dak.	6-8 dak.	18-20 MPa	İyi	5 dak.	8-12 dak.	12-15 MPa	Uygun	>10 dak.	>15 dak.	<10 MPa	Kötü
İlk Priz	Son Priz	24 saat Dayanım	Değerlendirme														
2 dak.	6-8 dak.	18-20 MPa	İyi														
5 dak.	8-12 dak.	12-15 MPa	Uygun														
>10 dak.	>15 dak.	<10 MPa	Kötü														

Önerilen Dozaj

Sika® Sigunit® SA 194 karışıma nozulda eklenir. Beton akışına sabit miktarda ve doğru dozajda priz hızlandırıcı eklenmesi esastır. Püskürtme betonun kalitesini garanti altına almak için aşağıdaki pompa seçim prensipleri takip ekli pompalarla uyumlu çalışır;

- Mono pompa (stator & rotor pompaları)
- Peristaltik pompalar (Bredel)

Ekli pompalar tercih edilmemelidir;

- Piston pompaları
- Vana ve çek valfli tüm pompalar
- Basıncılı tanklar
- Dişli pompalar

Blokaja neden olması sebebiyle emiş hortumu üzerinde filtre kullanılmamalıdır. Tercihen malzemeyi varil veya tankın tabanından çekin.

Diğer Priz Hızlandırıcılar İle Uyumu

Sika® Sigunit® SA 194 ürünü Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. üretimi alkali içermeyen priz hızlandırıcıların büyük çoğunluğu ile değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi ve tavsiye için yerel Sika yetkilileri ile temas kurunuz.

Sika® Sigunit® SA 194 dozaj pompalarının ve hortumların tıkanmasına sebep olabileceği için başka bir üreticinin priz hızlandırıcısı ile karıştırılmamalı ve değiştirilmemelidir.

Dozaj

Sika® Sigunit® SA 194 kullanım miktarı su/bağlayıcı oranı, sıcaklık (betonun ve ortamın), çimento reaktivitesi, uygulanacak püskürtme beton kalınlığı, priz süresi ve erken mukavemet gelişimine bağlıdır. Normal koşullarda bağlayıcı ağırlığının %3-10'u mertebesinde kullanılır.

Aşırı dozajlamada (>10%) nihai dayanımlarda düşüş olabilir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna başvurmalıdırlar.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Kullanım sonrasında dozaj pompası ve sistemin diğer parçaları **bol su ile iyice yıkanmalıdır**. Yıkamanın iyi yapılmaması bir sonraki kullanımda dozaj sisteminin bloke olmasına sebep teşkil eder. Test ve uygulama esnasında tüm operatörlerin doğru bilgilendirildiğinden emin olunuz.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

SikaSigunitSA194-tr-TR-(01-2024)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Sigunit® SA 194
Ocak 2024, Versiyon 01.01
02140100000002017

