

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaDecor®-801 Nature

İç mekan uygulamaları için dekoratif renkli mikro çimento

AÇIKLAMA

Hidrolik bağlayıcılar, katkı maddeleri ve renk pigmentleri bazlı, iç mekanlarda dekoratif kaplamalar için kullanılan iki bileşenli harç.

KULLANIM

- İç mekan duvar ve zeminlerinde dekoratif sürekli kaplamalar
- Mobilya, raf vb. için kaplama
- Eski seramik karoların kaplamaları
- Mutfak ve banyo gibi iç mekanlar.
- Yaya zeminleri
- Mağazalar, konutlar, kurumsal binalar vb. için dekoratif kaplama.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Önceden dozajlanmış
- İyi UV direnci
- Mükemmel işlenebilirlik
- Alt tabakaya yüksek yapışma
- Hızlı uygulama
- Son derece dekoratif ve estetik, benzersiz bir yüzey sağlar
- Nefes alabilir

ONAYLAR / STANDARTLAR

2 bileşenli dolgu maddesi, hidrolik bağlayıcılar, sentetik reçineler, katkı maddeleri ve pigmentler bazlı, EN 1504-2: 2004 ve EN 13813:2002, DoP 0108030300100000321053, Fabrika Üretim Kontrol Kurulu No. 0909 tarafından sertifikalandırılmış ve CE işareti ile donatılmıştır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Polimer modifiye mikroçimento	
Ambalaj	Bileşen A:	3.0 kg
	Bileşen B:	10.0 kg
	Bileşen A+B :	13,0 kg önceden dozlanmış birimler
	SikaDecor® Renk Pigmenti:	500 ml
Görünüm / Renk	Bileşen A:	Süt rengi likit
	Bileşen B :	Beyaz toz
	SikaDecor® Renk Pigmenti:	Renk tablosuna bakın
Raf Ömrü	Hasar görmemiş orijinal kapalı ambalajında uygun şekilde saklandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay.	
Depolama Koşulları	Saklama sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Donmaya karşı koruyun. Kuru koşullarda saklayın.	
Yoğunluk	Taze ürün:	~ 1.75 kg/l
En Yüksek Dane Ölçüsü	D _{max} :	~ 0.1 mm

TEKNİK BİLGİ

Çekme Yapışma Dayanımı	> 1.0 N/mm ²	(28 gün)
------------------------	-------------------------	----------

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	Bu, alt tabakanın pürüzlülüğüne ve uygulanan tabakanın kalınlığına bağlıdır. Kılavuz olarak, m ² başına mm kalınlığında ~ 1,7 -2,0 kg toz. Tüketim, alt tabakanın koşullarına (gözeneklilik, yüzey pürüzlülüğü, geçirgenlik) bağlı olarak değişebilir.	
Tabaka Kalınlığı	0,1 mm min. / 1 mm maks.	
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Min. +8 °C, Maks. +30 °C	
Yüzey Sıcaklığı	Min. +8 °C, Maks. +30 °C	
Pota Ömrü	~ 30 dakika	(+20 °C)
Katlararası Bekleme Süresi	Min. 24 saat / Maks. 7 gün	
Kullanıma Hazır Uygulanmış Ürün	~ 3 saat Kürleşme süresi, alt tabaka ve iklim koşullarından etkilenebilir.	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı	Astar: SikaDecor®-801 Nature çoğu yüzeye iyi yapışır. Gözenekli ve emici yüzeylerde, gözenekliliği kapatmak ve ürünün kurumasını önlemek için astar uygulanmalıdır. Çimento esaslı veya vitrifiye yüzeylerde, ürünün uygulanmasını kolaylaştırmak için astar uygulanmalıdır. Bu kullanım için Sika Top® 10 önerilir (ayrıntılar için PDS'ye bakın). Alçı, sıva veya alçıpan yüzeylerde Sika Top 50® önerilir (ayrıntılar için PDS'ye bakın). Diğer yüzeyler için Teknik Departmana danışın. Temel katmanın yeniden profillenmesi: Alt tabaka düzensiz veya pürüzlü ise, delikler, fayans derzleri, seviye farkları vb. varsa, SikaDecor®-801 Nature uygulanmadan önce yüzeyler yeniden profillenmelidir. Bu amaçla SikaDecor® - 803 Nature kullanılmalıdır (ayrıntılar için PDS'ye bakınız). Son dekoratif katman: İyi bir estetik ve dekoratif görünüm elde etmek için en az iki veya üç kat SikaDecor®-801 Nature uygulanmalıdır. Alt tabakaya bir kat uygulayın ve sertleştikten sonra, istenen görünümü elde edene kadar zımparalayın ve ardından bir sonraki katmanı uygulayın. Sızdırmazlık: SikaDecor® - 801 Nature, sertleştikten sonra, uygulamadan 24 saat ile yedi gün sonra sızdırmaz hale getirilmelidir. Sızdırmazlık için, koşullara ve istenen görünüme bağlı olarak farklı ürünler kullanılabilir: Sikafloor® 304 W, Sikafloor® 316. (ayrıntılar için PDS'ye bakın). Diğer sızdırmazlık bileşikleri için deneme uygulaması yapılmalıdır.
---------------	--

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

Yüzeyi düzleştirmek için ilk katta SikaDecor® -803 Nature ile istenen kalınlığa ulaşılması ve dekoratif ve gölge efekti elde etmek için ikinci ve üçüncü katlarda SikaDecor®-801 Nature kullanılması önerilir. Doğru kürleşme ve kuruma için iç mekan uygulamalarında doğru havalandırma sağlandığından emin olun. El SikaDecor®-801 Nature suyla sürekli temas halinde olmamalıdır. El SikaDecor®-801 Nature uygulamadan sonra en az 24 saat boyunca nem, yoğunlaşma, rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır. Nispi nemin yüksek olduğu odalarda, yüzeyde yosun oluşumunu önlemek için iyi bir havalandırma gereklidir. Alt tabakada çatlaklar varsa, kaplamayı uygulamadan önce bunları onarın. Yapısal ve hareketli derzler dikkat edilmelidir. Renkler yaklaşık değerlerdir ve uygulama koşullarına ve sızdırmazlık bileşiklerine bağlı olarak değişebilir. Sertleşme sırasında renklerin homojenliğinde farklılıklar olabilir. Estetik açıdan katı gereklilikler söz konusuysa, uygulama denemesi yapılması önerilir. Poliüretan bazlı sızdırmazlık bileşikleri rengi koyulaştırır ve temel ürünün estetiğini değiştirebilir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalarıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

Alt tabaka toz, gevşek malzeme, yüzey kirliliği ve yapışmayı azaltan veya emmeyi veya ıslanmayı engelleyen malzemelerden arındırılmalıdır. Çimento esaslı alt tabakalar, yüzeydeki çimento şerbetini ve açık gözenekliliği ortadan kaldırmak için taşlama veya benzeri bir işlemle mekanik olarak hazırlanmalıdır. Delaminasyonlu, zayıf, hasarlı ve bozulmuş beton ve gerekli hallerde sağlam beton uygun yöntemlerle kaldırılmalıdır. Alt tabakanın tesviyesi SikaDecor® -803 Nature ile yapılmalıdır. Eski seramik kaplamalardaki lekeler taşlama ile giderilmelidir. Kir ve gevşek malzemeler tercihen vakumla temizlenmelidir.

KARIŞTIRMA

SikaDecor®-801 Nature istenen kıvamı elde etmek için karıştırılması gereken bir toz bileşen ve bir sıvı bileşenden oluşur. İstenen rengi elde etmek için pigment sıvı kısma (kısım A) eklenmeli ve doğru dağılım elde edilene kadar homojen hale getirilmelidir. Karıştırma işlemi için sıvı kısım temiz bir kaba dökülmeli ve ardından istenen kıvamı elde edilene kadar kısım B yavaşça dökülmelidir. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı kullanılması önerilir (~ 300 rpm). A/B kısmı oranı 1/3 olarak önerilir, ancak farklı bir kıvam elde etmek için bu oran değiştirilebilir. Homojen bir karışım elde edilene kadar en az 2 dakika boyunca karıştırın.

UYGULAMA

Dekoratif katmanlar İstenilen dekoratif sonuca göre 2 veya 3 kat SikaDecor®-801 Nature uygulayın, ürünü düz kenarlı mala ile yayarak, sıva efekti elde etmek için ürünü yüzeye iyice bastırın. SikaDecor katmanları arasında, yüzey doygunluğa kadar önceden ıslatılmalıdır. İkinci katın uygulanmasından önce, ilk katın kurumasını bekleyin ve pürüzleri gidermek ve yapışmayı artırmak için yüzeyi ince taneli zımpara (120-18) ile elle hafifçe zımparalayın. Üçüncü bir kat gerekirse işlemi tekrarlayın. Zımpara makinesinin tane boyutu, gereksinimlere bağlı olarak uygulayıcılar tarafından seçilmelidir. Sızdırmazlık bileşiğinin uygulanmasından önce son bir zımparalama gereklidir. Son kalınlığın 1,5 - 2 mm olması önerilir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Sertleşmiş malzeme sadece mekanik olarak çıkarılabilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı, ülkenin ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen

bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaDecor-801Nature-tr-TR-(12-2025)-3-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaDecor®-801 Nature

Aralık 2025, Versiyon 03.01
020815030010000025

