

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikalastic® P 691

Tek bileşenli, solvent bazlı, nemle kürlenene astar; membranların altında ve üzerinde kullanım için

AÇIKLAMA

Sikalastic® P 691, solvent içeren, tek bileşenli, nemle kürlenene poliüretan esaslı bir astardır.

KULLANIM

Sikalastic® P 691, membranlarda yapışmayı artırıcı astar olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanım alanları arasında yeni membranın eski membran üzerine uygulanması (örneğin tamir uygulamalarında) bulunur. Ayrıca, UV koruyucu üst katın yenilenmesi veya onarımı sırasında da eski membranlarda kullanılabilir. Sikalastic® P 691 ayrıca, suya sürekli maruz kalan uygulamalarda püskürtme membran uygulanmadan önce, kum serpilmiş epoksi astarların üzerine astar olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Eski membranlara mükemmel yapışma, özellikle membranın sürekli suya maruz kaldığı uygulamalarda
- Hızlı kürlenme
- Uzun katlar arası bekleme süresi
- Düşük viskozite
- Düşük sarfiyat
- Kolay uygulama

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Poliüretan (PU)
Ambalaj	19,5 kg teneke kutular
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay
Depolama Koşulları	Orijinal kapalı ambalajında, kuru ortamda, +15 °C ile +25 °C arasında depolayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.
Yoğunluk	1.03 g/cm ³
Vizkosite	110 mPas

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfıyat	Sikalastic® P 691'in tüketimi, yüzeyin durumu ve gözenekliliğine bağlı olarak 0,05–0,10 kg/m ² 'dir. Yukarıdaki sarfıyat değerleri yalnızca kılavuz niteliğindedir ve çok pürüzlü veya gözenekli yüzeylerde daha yüksek olabilir.	
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C min. / +30 °C maks.	
Bağıl Nem	40% min. / 90% maks.	
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C min. / +30 °C maks.	
Katlararası Bekleme Süresi	min. 1s / maks. 24s	23°C'de, 50% r.h.
	min. 2s / maks. 36s	10°C'de, 60% r.h.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Sikalastic® P 691 uygulanacak yüzey temiz, kuru, yağ, gres ve yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çığ noktası sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

UYGULAMA

Sikalastic® P 691 tek bileşenli bir malzemedir. Uygulama öncesinde +15 °C ile +25 °C arasında şartlandırılmalıdır. Gerekli miktar orijinal kaptan alınarak mala ile yayılır ve ardından rulo ile geriye doğru taranır. İnce uygulanmalı, göllenme olmamalıdır. Malzemenin kürlenme süresi bağıl nem ve ortam/yüzey sıcaklığına bağlıdır. Düşük nem ve düşük sıcaklıkta kimyasal reaksiyon yavaşlar; bu, kürlenme süresini ve katlararası bekleme süresini uzatır. Yüksek nem ve yüksek sıcaklıkta reaksiyon hızlanır; süreler kısalır. Maksimum katlararası bekleme süresi aşılsa, Sikalastic® P 691 yeniden uygulanmalıdır. Uygulama sonrası malzeme, sonraki katın yapışmasını bozabilecek doğrudan su temasına karşı korunmalıdır. İçerdiği solventin tamamen buharlaşmasına izin verilmelidir. Yüzey sıcaklığı, uygulama sırasında ve sonrasında en az 4 saat boyunca çığ noktası sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır (15 °C'de).

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tekrar kullanılacak ekipmanlar uygun solventlerle (Ksilen, MEK veya Aseton) temizlenmelidir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı- nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikalastic® P 691

Ekim 2025, Versiyon 02.01
02070600000002064

SikalasticP691-tr-TR-(10-2025)-2-1.pdf

