

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaMur® Primer 302

(formerly MTile P 302)

Brüt beton yüzeyler için sıva astarı

AÇIKLAMA

SikaMur® Primer 302, düz beton (brüt beton) yüzeylerde çimento ve alçı esaslı sıvaların aderansını artırmak amacıyla geliştirilmiş, tek bileşenli, reçine esaslı bir astardır.

KULLANIM

İç mekan duvar ve tavan yüzeylerinde çimento, alçı ve kireç esaslı sıvalar öncesinde aderansı artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır
- Sıva aderansını artırır
- Su kaybını azaltır
- İşlenebilirliği artırır
- Solvent içermez

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Modifiye polimer esaslı reçine dispersiyonu
Ambalaj	12 kg plastik kova
Renk	Yeşil
Raf Ömrü	Uygun saklama koşulları altında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Depolama Koşulları	Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, direkt güneş ışığından ve dondan koruyarak, +5 °C ile +30 °C ortam sıcaklığında saklanmalıdır.
Yoğunluk	~ 1.50 kg/L

UYGULAMA BİLGİSİ

Karıştırma Oranı	- Karışım Suyu: 12 kg ürün için 4.00–6.00 L - Karışım Yoğunluğu: ~ 1.30 kg/L
Sarfiyat	- Yaklaşık 150 - 250 g/m² - Seyreltilmiş karışım sarfiyatı: Yaklaşık 210 - 375 g/m² - Tek katta 160 - 280 µm yaş film kalınlığı sağlayacak şekilde uygulanır.

Not: Verilen sarfiyat değerleri teoriktir. Yüzey emiciliği, yüzey pürüzlülüğü, yüzey düzgünlüğündeki farklılıklar, uygulama kayıpları ve diğer saha koşullarından kaynaklanabilecek ilave malzeme tüketimini kapsamaz. Belirli yüzey koşulları ve kullanılacak uygulama ekipmanına bağlı gerçek sarfiyatın

	belirlenmesi için uygulama öncesinde deneme uygulaması yapılması tavsiye edilir.
Ürün Sıcaklığı	Min: +5 °C / Max: +30 °C
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Min: +5 °C / Max: +30 °C
Kuruma Süresi	Yaklaşık 60 - 120 dakika (+23 °C ve %50 bağıl nemde)
	Not: Belirtilen süreler yaklaşık değerlerdir ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca ortam sıcaklığı ve bağıl nemden etkilenir. Yüksek sıcaklıklar belirtilen süreleri kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatır.
Applied product ready for covering	Yaklaşık 24 saat (+23 °C ve %50 bağıl nemde)
	Not: Belirtilen süre yaklaşık bir değerdir ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca ortam sıcaklığı ve bağıl nemden etkilenir. Yüksek sıcaklıklar bekleme süresini kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatır.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- Ortam veya yüzey sıcaklığı +5 °C'nin altında ya da +30 °C'nin üzerinde ise uygulama yapmayınız. Uygun uygulama sıcaklığı sağlanıncaya kadar bekleyiniz.
- Sadece iç mekan uygulamaları için uygundur. Dış mekan uygulamalarında (kaba sıvalar için) kullanılmamalıdır.
- Astar uygulanmış yüzeyi uygulama sırasında ve sonrasında kirlenmeye karşı koruyunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

Yüzey sağlam, kuru, düzgün, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, pas, mum ve aderansı olumsuz etkileyebilecek diğer tüm kirletici maddeler tamamen uzaklaştırılmalıdır. Gevşek, zayıf tutunan ve ufalanan malzemeler uygulama öncesinde tamamen temizlenmelidir.

KARIŞTIRMA

SikaMur® Primer 302, 12 kg'lık plastik kovalarda tedarik edilir. Ürüne 4.0 - 6.0 L temiz su ilave edilerek, düşük devirli bir elektrikli karıştırıcı (400 - 600 dev/dk) ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar 3 - 5 dakika karıştırılmalıdır. Uygulama sırasında, homojen kıvamın korunması için malzeme belirli aralıklarla tekrar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

- Hazırlanan SikaMur® Primer 302'li dokulu bir rulo yardımıyla yüzeye homojen şekilde uygulayınız. Uygulamadan önce yüzeyin sağlam ve uygun emiciliğe sahip olduğundan emin olunuz.
- Çimento veya alçı esaslı sıva uygulamasından önce astarın tamamen kurummasını bekleyiniz. Standart ortam koşullarında (+23 °C, %50 bağıl nem) bekleme süresi yaklaşık 24 saattir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz. Sertleşmiş malzeme ancak mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı- nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-

man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaMur® Primer 302

Temmuz 2026, Versiyon 01.01
02179040000000091

SikaMurPrimer302-tr-TR-(07-2026)-1-1.pdf

