

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikafloor® Marine Primer C

İÇ MEKÂNDAN SHOP PRIMERLİ ÇELİK VE HARÇ UYGULAMALARI İÇİN PİGMENTLİ, SU BAZLI ASTAR

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	Su bazlı SBR emülsiyonu
Renk (CQP001-1)	Beyaz
Katı içeriği	% 50
Uygulama sıcaklığı	5 – 40 °C
Uygulama yöntemi	Rulo
Kaplama	çelik yüzeyde 75 ml/m ² harç yüzeyinde 150 - 300 ml/m ²
Flash-off zamanı	minimum 1 saat ^A maksimum 24 saat ^A
Raf ömrü	12 ay ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / % 50 b.n.^{B)} kapalı ambalajda, dik konumda ve kuru ortamda 5 °C - 25 °C arasında depolama

ÜRÜN TANIMI

Sikafloor® Marine Primer C, su kısmı buharlaştığında ince bir tabaka oluşturan su bazlı beyaz bir astardır. Bu tabaka, iki yüzey arasında bir bağlantı görevi görür.

Sikafloor® Marine Primer C, çimento esaslı Sikafloor® Marine ürünlerinin uygulanmasından önce yüzey hazırlığı için özel olarak formüle edilmiştir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- İlk uygulandığında görünür, kurduğunda şeffaflaşır
- Uzun tüylü rulo ile kolay uygulama
- Çelik ve çimentolu yüzeyler için uygun
- Su bazlı

UYGULAMA ALANLARI

Sikafloor® Marine-100, Thermo Light N ve KG ürün grubu gibi çimento esaslı ürünlerin harç ve shop primerli çelik üzerine uygulanmasından önce yapışmayı arttırmak için Sikafloor® Marine Primer C kullanılır. Sadece iç mekân uygulamaları için uygundur.

Sikafloor® Marine Primer C sadece tecrübeli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Mevcut yüzeyler ile ve gerçek şartlar altında, yapışma ve malzeme uyumluluğunu sağlamak için test yapılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Hazırlık

Yüzeyler kuru ve temiz olmalı, kir toz ve yağlardan arındırılmalıdır.

Kaynak dikişleri ve aşınmış alanlarda (yüksek trafik alanları) shop primer genellikle eksiktir. Bu gibi durumlarda alan yenilenmelidir. Taşlama makinesi veya çelik fırça ile temizleyin ve yüzeyi shop primer üreticisi talimatlarına göre hazırlayın. Uygun hazırlıktan sonra tekrar shop primer uygulayın.

Uygulama

Sikafloor® Marine Primer C kutusunu iyice çalkalayın ve uzun tüylü rulo ile ince ama örtücü bir kat uygulayın.

Alüminyum veya çinko bakımından zengin shop primerli güverteler üzerine uygulama için, Sikafloor® Marine Primer C ile astarlama işleminden önce SikaCor® ZP Primer veya uygun başka bir ürün ile ara kat astarı atılmalıdır.

Gözenekli yüzeylerde astarın iki adımda uygulanması gerekir: İlk adımda Sikafloor® Marine Primer C ilk uygulamadan önce % 20 musluk suyu ile seyreltilir. Astar beyaz/mavimsi görünümünden saydamlığa dönüştükten sonraki ikinci adımda seyreltmeden Sikafloor® Marine Primer C uygulayın. Sikafloor® Marine Primer C rengini beyaz/mavimsi görünümünden saydamlığa dönüştürdüğünde, yüzey harç uygulamasına hazırdır. Saydamlaştıktan sonra da astarın hafif yapışkan kalacağını göz önünde bulundurun.

İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ve 25 °C arasındadır.

Tüketim ve uygulama yöntemi, yüzeylerin spesifik yapısına bağlıdır. Her kullanımdan hemen sonra kapağı sıkıca kapatın.

ÖNEMLİ BİLGİ

Sikafloor® Marine Primer C'yi 5 °C'nin altında kullanmayın.

Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içerisinde tüketilmelidir. Tüketilmediği takdirde daha fazla kullanılmamalı ve uygun biçimde atılmalıdır. Eğer primer jelleşmiş, ayrılmış veya viskozitesi artmışsa hemen kullanmayı bırakınız ve uygun biçimde atınız.

Ürünü asla seyreltmeyiniz veya Uygulama bölümünde bahsi geçen maddeler dışında başka maddelerle karıştırmayınız.

Sikafloor® Marine Primer C, nakliye ve depolama sırasında 5 °C - 25 °C arasında tutulmalıdır. Direkt güneş ışığına veya dona maruz bırakmayın. Don ürünü bozacaktır, bu nedenle bu tür koşullara maruz kalması durumunda Sikafloor® Marine Primer C'yi kullanmayın ve uygun biçimde atın.

EK BİLGİLER

Burada verilen bilgiler sadece genel rehberlik için sunulmaktadır. Spesifik uygulamalara dair tavsiyeler Sika Endüstri Teknik Departmanından talep edilebilir.

Aşağıdaki dökümanların kopyaları istek üzerine sağlanabilir:

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

AMBALAJ BİLGİLERİ

Metal kutu	10 kg
------------	-------

TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikafloor® Marine Primer C
Versiyon 02.01 (03 - 2023), tr_TR
014861020014001000

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 34956
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 581 06 00
Fax +90 216 394 85 20

