

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaCeram® Primer 303

(formerly MTile P 303)

Emici olmayan yüzeyler için modifiye akrilik dispersiyon esaslı astar

AÇIKLAMA

SikaCeram® Primer 303, modifiye akrilik dispersiyon, dolgu maddeleri ve özel katkıları içeren, tek bileşenli ve su bazlı bir astardır.

Seramik yapıştırıcıları veya çimento esaslı tesviye şapları uygulanmadan önce, emici olmayan ve düzgün yüzeylerde aderansı artırmak amacıyla aderans köprüsü olarak kullanılır.

KULLANIM

- İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Seramik karolar, sırlı pres tuğla, taş kaplamalar, mevcut kaplamalar, ahşap ve yonga levha gibi emici olmayan yüzeylerde seramik yapıştırıcıları, tamir harçları veya çimento esaslı kendiliğinden yayılan şap uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.
- Pürüzsüz yüzeylerde aderansı artırmak için aderans köprüsü görevi görür. Şapların işlenebilirlik süresini uzatmaya yardımcı olur ve hava kabarcığı oluşumunu azaltır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Tek bileşenli ve kullanıma hazırdır.
- Solvent içermez.
- Emici olmayan yüzeylerde optimum aderans sağlar.
- Rulo ile kolay uygulanır.

ONAYLAR / STANDARTLAR

- EN 1504-2'ye göre CE İşareti ve Performans Beyanı - Beton için yüzey koruma ürünü – Kaplama.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Modifiye akrilik dispersiyon
Ambalaj	5 kg plastik kova
Görünüm / Renk	Beyaz sıvı
Raf Ömrü	Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Depolama Koşulları	Orijinal, açılmamış, hasarsız ve kapalı ambalajında; kuru ortamda, +5 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda depolayınız. Doğrudan güneş ışığından ve donmaya karşı koruyunuz.
Yoğunluk	~ 1.50 kg/L

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	0.120–0.180 kg/m ² (yüzey durumuna bağlı olarak). Not: Belirtilen sarfiyat değerleri teoriktir. Yüzey gözenekliliği, yüzey profili, kot farklılıkları, fire ve diğer şantiye koşullarından kaynaklanabilecek ilave malzeme ihtiyacını kapsamaz. Belirli yüzey koşulları ve uygulanacak ekipmana bağlı kesin sarfiyatı belirlemek için deneme uygulaması yapılması tavsiye edilir.
Ürün Sıcaklığı	Min: +5 °C / Maks: +30 °C
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Min: +5 °C / Maks: +30 °C
Yüzey Sıcaklığı	Min: +5 °C / Maks: +30 °C
Katlararası Bekleme Süresi	▪ Sonraki Uygulama: Yaklaşık 3 saat sonra. Not: Belirtilen süreler yaklaşık değerlerdir ve özellikle ortam sıcaklığı ile bağlı neme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- Ortam veya yüzey sıcaklığı +5 °C'nin altında veya +30 °C'nin üzerinde ise uygulama yapmayınız. Uygun sıcaklık koşulları oluşana kadar bekleyiniz.
- Astar uygulanmış yüzeyi uygulama sırasında ve sonrasında kirlenmeye karşı koruyunuz.
- Yükselen nem bulunan yüzeylere uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrasında yüzeyi yağmurdan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
- Sürekli suya maruz kalan alanlarda kullanılması önerilmez.
- Tereddüt halinde öncelikle deneme uygulaması yapınız.
- Astar ile birlikte kullanılacak tesviye şapı veya seramik yapıştırıcısına ait ilgili Ürün Bilgi Föyü'nü inceleyiniz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalarıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

Genel

Mevcut yüzey sağlam, taşıyıcı, temiz ve kuru olmalı; aderansı olumsuz etkileyebilecek kir, yağ, gres, mum ve pas gibi tüm kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesinde tüm toz, gevşek ve zayıf parçacıklar tercihen endüstriyel vakum ile tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Uygun yüzey hazırlama yöntemleri; kumlama, taşlama, zımparalama ve uygun yağ çözücü temizlik maddeleri ile mekanik temizlik işlemlerini içerir.

Suda Çözünebilen Yapıştırıcı Kalıntıları

Tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Suya Dayanıklı Yapıştırıcı Kalıntıları

Mekanik yöntemlerle mümkün olduğunca temizlenmeli, sadece sağlam ve iyi yapışmış kalıntılar bırakılmamalıdır.

Seramik Karolar, Doğal Taş, Terrazzo, Epoksi ve Su Bazlı Poliüretan Kaplamalar

Ön Koşullar:

- Karolar, taşlar ve kaplamalar alt yüzeye sağlam şekilde yapışmış olmalıdır.
- Gevşek karolar veya taşlar değiştirilmelidir.
- Yüzey, sır veya parlak tabakayı gidermek ve uygun mekanik tutunma sağlamak amacıyla pürüzlendirilmelidir.

KARIŞTIRMA

Kullanmadan önce ürünü düşük devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 30 saniye karıştırınız.

UYGULAMA

- Hazırlanmış yüzeye astarı rulo ile uygulayınız. Maksimum önerilen sarfiyatı aşmayınız.
- Yüzeyin sürekli ve gözeneksiz bir şekilde tamamen kaplandığından emin olunuz. Malzemeyi homojen olarak dağıtınız ve göllenme oluşmasına izin vermeyiniz.
- Her kat uygulamasında kalınlık 200 mikronu geçmemelidir.
- Kuruma sonrasında beyaz, çizilmeye dayanıklı ve kumlu bir film tabakası oluşur. Sonraki uygulamalar bu film tabakası üzerine yapılmalıdır.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Kullanım sonrasında tüm alet ve uygulama ekipmanlarını derhal su ile temizleyiniz. Sertleşmiş malzeme yalnızca mekanik yöntemlerle uzaklaştırılabilir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özel-

likle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaCeram® Primer 303

Şubat 2026, Versiyon 01.01
02179040000000090

SikaCeramPrimer303-tr-TR-(02-2026)-1-1.pdf

