

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Stabilizer PAV 100

Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkısı

AÇIKLAMA

Sika® Stabilizer PAV 100 bitümün agregaya daha iyi yapışmasını sağlayarak soyulma mukavemetini artıran soyulmayı önleyici asfalt katkısıdır.

KULLANIM

- Bitümlü Sıcak Karışım (BSK)
- Aşınma Tabakası
- Sathi Kaplama

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Bitümlü kaplamalarda yolun ömrünü etkileyen en önemli özelliklerden biri agrega ile bitüm arasındaki yüzey geriliminin düşürülerek yeterli yapışmanın sağlanmasıdır. Yüzeyde başlayan sökülme, kopma, çukur, çatlak gibi belli başlı bozulmaların nedeni bitümün agreganın yüzeyinden soyulması ve dolayısıyla soyulma mukavemetinin yeterli olmamasıdır. Soyulma mukavemeti özellikle agreganın jeolojik ve minerolojik özelliklerine bağlıdır.

- Sika® Stabilizer PAV 100, bitümün agregaya daha iyi yapışmasını sağlayarak soyulma mukavemetini artırır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Yağ asidi türevi			
Ambalaj	Varil	180 kg	*Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.	
	IBC	-		
Görünüm / Renk	Sıvı , koyu kahverengi			
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.			
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Donma : Dondurulmuşsa veya çökelme oluşmuşsa, ürün oda sıcaklığında ve yoğun karıştırmada yavaşça çözüldükten sonra kullanılabilir.			
Yoğunluk	0,90 - 0,95 g/cm³ , 20°C' de		ISO 758	
Erime Noktası	350°C		15% 'lik çözelti – 760 mmHg	

AC 50/70 Bitüm + %0,1 Sika® Stabilizer PAV 100	280
AC 50/70 Bitüm + %0,2 Sika® Stabilizer PAV 100	285
KTŞ 2013 Limitleri	≥150°C

pH-Değeri	8,00 - 12,00 (10% 'luk çözelti)	ISO 4316
Vizkosite	300 - 500	40°C' de

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaStabilizerPAV100-tr-TR-(05-2025)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Stabilizer PAV 100

Mayıs 2025, Versiyon 01.01

02140400000002199

