

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

## Sika® Separol S-13

## Kalıp Ayırıcı Ajan

## AÇIKLAMA

Sika® Separol S-13, taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan, kullanıma hazır, mineral esaslı, kalıp ayırıcı sıvı.

## KULLANIM

- Özellikle emici olmayan, pürüzsüz kalıplarda
- Çelik, plâstik kalıplarda
- Kalıp verimliliğinin artırılması istenen uygulamalar
- Kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlar
- Prefabrik sektörde
- Isıtılmış kalıplarda (80°C'ye kadar)

## ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kalıbın, temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar.
- Kalıbın kullanım ömrünü uzatır.
- Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
- Beton yüzeylerdeki kirlenmeyi azaltır, görünümü bozamaz.
- Kalıp maliyeti ve işçiliğinde azalma sağlar.
- Kullanıma hazır olup seyreltilmeden kullanılır.
- Uygulaması basit ve kolaydır.

## ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün Deklarasyonu	Donma Noktası : < -10°C		
Kimyasal Yapı	Mineral yağ esaslı sıvı ve performans artırıcılar		
Ambalaj	Bidon	30 L	* Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.
	Varil	210 L	
	IBC	-	
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır.		
Görünüm / Renk	Sıvı , berrak sarı		
Yoğunluk	0,8600 ± 0,02 kg/l , 20°C' de		ISO 758
Vizkosite	~5 cp , 20°C ' de		

# UYGULAMA BİLGİSİ

## Sarfiyat

Emici olmayan yüzeylerde (çelik, plâstik vs.) püskürtme metodu ile uygulandığı takdirde 1 litre ürün ile yaklaşık 30 m<sup>2</sup> yüzey yağlanabilir. Fırça ile uygulandığında sarfiyat artacaktır.

## ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

## KULLANIM

- Sika® Separol S-13, kullanımından önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Sika® Separol S-13, kullanıma hazır olup, sürekli karıştırma işlemi gerektirmemekle birlikte kullanımdan önce bir miktar çalkalanması tavsiye olunur.
- Uygulama, fırça veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır. Üründen maksimum fayda sağlanabilmesi, kalıcı, etkin ve verimli performans elde etmek için ince uygulama yapılabilir bir sprey tabancası ile uygulama yapılmalıdır.
- En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluşturması sağlanmalıdır. Aşırı yağ kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden, yüzeyindeki aşırı yağ sünger, bez vb. ile alınmalıdır.
- Kullanımından önce ön denemelerin yapılması tavsiye edilir.

## ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

## YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

### Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi  
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel  
Tuzla İstanbul TÜRKİYE  
Tel. : +90 216 5810600  
Fax : +90 216 3940773  
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



### Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Separol S-13  
Kasım 2024, Versiyon 01.01  
021405021000000366

