

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® ADPrep

Çeşitli yüzeylerde SikaFast® yapıştırıcıları için solvent bazlı yapışma kuvvetlendirici

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	Solvent bazlı yapışma kuvvetlendirici
Renk (CQP001-1)	Renksiz, şeffaf
Uygulama sıcaklığı	5 – 40 °C
Uygulama yöntemi	Standart sadece poliamid üzerinde havsız kağıt havlu veya bez ile silme fırça (kalın tabaka)
Kaplama	yüzey gözenekliliğine bağlı olarak Standart: 50 ml/m ² Poliamid: 100 – 200 ml/m ²
Flash-off zamanı	standart ≥ 15 °C 1 dakika standart < 15 °C 3 dakika poliamid üzerinde ≥ 15 °C 10 dakika poliamid üzerinde < 15 °C 20 dakika en fazla 24 saat
Raf ömrü	12 ay ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 25 °C altında kuru ortamda açılmamış ambalajda

ÜRÜN TANIMI

Sika® ADPrep, solvent bazlı, renksiz yapışma kuvvetlendiricidir. Özellikle SikaFast® yapıştırıcılar uygulanmadan önce yapışma yüzeylerinde yüzey hazırlığı için tasarlanmıştır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay uygulama
- Farklı yüzeylere uygunluk
- Kısa kuruma süresi

UYGULAMA ALANLARI

Sika® ADPrep, SikaFast® ile yapıştırma uygulamaları öncesinde metal ve plastik gibi yüzeylerde yapışmayı kuvvetlendirmek için kullanılır. Bu ürün sadece tecrübeli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Mevcut yüzeyler ile ve gerçek şartlar altında, yapışma ve malzeme uyumluluğunu sağlamak için test yapılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzeyler temiz ve kuru, toz, kir, yağ ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey hazırlık işlemlerine pürüzlendirme ve temizleme adımları da eklenerek yüzeye tutunma iyileştirilebilir. Uygun temizlik malzemeleri olarak Sika® Remover- 208 veya Sika® Cleaner P kullanılabilir.

Uygulama

Yüzeylerin yapışma bölgelerini Sika® ADPrep ile nemlendirilmiş (ıslatılmış değil) temiz, tüy bırakmayan kâğıt havlu ile siliniz. Polyamid yüzeyde fırça ile uygulayınız. Havlu ya da fırçayı asla aktivatör şişesine daldırmayınız. Yüzeyi, kâğıt havlunun sadece temiz tarafıyla siliniz. Aynı kâğıt havluyu iki kere nemlendirmeyiniz ve sık sık değiştiriniz.

Sika® ADPrep mümkün olduğunca az ama tüm yapışma yüzeyine temas edecek şekilde uygulanmalıdır çünkü aktivatörün fazlası yapışma kaybına neden olabilir. Yüzey hazırlığı yapılan yüzeyler maksimum flash-off süresi içerisinde yapıştırılmaz ise aktivasyon adımı tekrarlanmalıdır (sadece 1 kere tekrarlanabilir). İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ve 25 °C arasındadır. Tüketim ve uygulama metodu yüzeyin yapısına bağlıdır.

Her kullanımdan sonra kapak sıkıca kapatılmadır

ÖNEMLİ BİLGİ

Sika® ADPrep yeni uygulanmış bazı boyaaların yüzey parlaklığını matlaştırabilecek solvent içerir. Mutlaka önceden test edilmelidir. Asla gözenekli yüzeylerde uygulamayın çünkü tamamen kurumayabilir ve yapıştırıcı veya sızdırmazlık mastiğinin kürlenmesini engelleyebilir. Gereken yerlerde maskeleme bandı kullanınız. Ambalaj açıldıktan sonra 2 ay içerisinde tüketilmelidir. Tüketilmediği takdirde daha fazla kullanılmamalı ve uygun biçimde atılmalıdır. 30 ml ambalaj tek kullanımlıktır. Sika® ADPrep'i asla seyreltmeyiniz veya başka maddelerle karıştırmayınız

EK BİLGİLER

Burada verilen bilgiler sadece genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır. Spesifik uygulamalara dair tavsiyeler Sika Endüstri Teknik Departmanından talep edilebilir.

Aşağıdaki dökümanların kopyaları istek üzerine sağlanabilir:

- Güvenlik Bilgi Föyü

AMBALAJ BİLGİLERİ

Metal şişe	30 ml 250 ml
------------	-----------------

TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcıları ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® ADPrep
Versiyon 03.01 (03 - 2023), tr_TR
014560030010001000

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 34956
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 581 06 00
Fax +90 216 394 85 20

