

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikafloor®-263 SL

2-BİLEŞENLİ KENDİLİĞİNDEN DÜZLEŞEN VE KUMLA KÖRELTİLEN ZEMİN KAPLAMASI SİSTEMLERİ İÇİN EPOKSİ KAPLAMA

AÇIKLAMA

Sikafloor®-263 SL, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı çok amaçlı bağlayıcıdır. "Deutsche Bauchemie e.V.' nin test metoduna göre toplam katı epoksi içeriklidir" (Alman Yapı Kimyasalları Birliği)

KULLANIM

Sikafloor®-263 SL sadece profesyonel kullanıcılar için uygundur.
Sikafloor®-263 SL aşağıda belirtilen alanlarda kullanılır.

- Depolama ve montaj alanları, bakım atelyeleri, garajlar ve yükleme rampaları gibi alanlarda, normal-orta ağır yüke maruz beton ve çimento harçlı yüzeyler için kendiliğinden düzleşen ve kumla köreltilen sistemler
- Çok katlı ve yeraltı otoparkları, bakım hangarları, içecek ve gıda endüstrisindeki ıslak işlem alanları için kumla köreltilmiş sistemler önerilmektedir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- İçerisine yüksek oranda dolgu girebilir
- İyi kimyasal ve mekanik dayanımlıdır
- Kolay uygulanır
- Sıvı geçirimsizdir
- Parlak yüzey bitişlidir
- Kaydırmaz yüzey elde edilebilir

ÇEVRESEL BİLGİLER

LEED v2009 IEQc 4.2: Düşük –Salınım Yapan Malzemeler: Boyalar & Kaplamalar uygunluğu

ONAYLAR / STANDARTLAR

- Partikül salınım sertifikası Sikafloor-263 SL CSM Kalite Beyanı– ISO 14644-1, sınıf 5– Rapor No. SI 0904-480 ve GMP sınıf A, Rapor No. SI 1008-533.
- Gaz salınımı sertifikası Sikafloor-263 SL CSM Kalite Beyanı – ISO 14644-8, sınıf 6,5 - Rapor No. SI 0904-480.
- ISO 846' ya göre iyi biyolojik dayanım, CSM Rapor No. 1008-533
- EN 13501-1' e göre yangın sınıflandırması, Rapor-No. ERA-10-073, Ağustos 2010.
- EN 1504-2: 2004'e göre Fabrika Üretim Kontrolü 1020 nolu onaylı kuruluş tarafından yapılmış ve 2 bileşenli epoksi kaplama, olarak CE belgelendirmesi yapılmıştır.
- ISEGA Uygunluk Sertifikası, 41583 U16



ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Epoksi		
Ambalaj	A Bileşeni	18,96 kg teneke	
	B Bileşeni	5,04 kg teneke	
	A ve B Bileşeni	25 kg set	
Görünüm / Renk	Reçine - A Bileşeni	renkli, sıvı	
	Sertleştirici - B Bileşeni	şeffaf, sıvı	
	Sınırsız yakın renk seçeneğine sahiptir. Doğrudan güneş ışığı etkisi altında renk atması ve farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın işlevini ve performansını etkilemez.		
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 24 aydır.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolanmalıdır.		
Yoğunluk	A Bileşeni	~ 1,50 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)
	B Bileşeni	~ 1,00 kg/l	
	Reçine Karışımı	~ 1,44 kg/l	
	Dolgulu Reçine (1:1)	~ 1,84 kg/l	
	Tüm yoğunluk değerleri +23°C için geçerlidir.		
Ağırlıkça Katı Madde İçeriği	~100 %		
Hacimce Katı Madde İçeriği	~100 %		

TEKNİK BİLGİ

Shore D Sertliği	~76 (7 gün / +23 °C)	(DIN 53 505)
Aşınma Dayanımı	~35 mg (CS 10/1000/1000) (7 gün / +23 °C)	(DIN 53 109)
Basınç Dayanımı	~50 N/mm ² (1:0.9 oranında kum dolgulu reçine / 28 days / +23 °C)	(EN196-1)
Eğilmede Çekme Kuvveti	~20 N/mm ² (1:0.9 oranında kum dolgulu reçine / 28 days / +23 °C)	(EN 196-1)
Çekme Yapışma Dayanımı	>1,5 N/mm ² (betonda göçme)	(ISO 4624)
Kimyasal Dayanım	Pek çok kimyasala dayanıklıdır. Lütfen detaylı kimyasal dayanım tablosunu sorunuz.	
Isı dayanımı	Etki*	Kuru Sıcaklık
	Sürekli	+50 °C
	Kısa süreli (en fazla 7 gün)	+80 °C
	Kısa süreli (en fazla 12 saat)	+100 °C

Etki sadece nadiren, kısa süreli olduğu sürece +80oC'ye kadar nemli/ıslak ısıya* dayanabilir (buharla temizlik v.s.)

*Eş zamanlı kimyasal ve mekanik etki olmadan ve sadece Sikafloor ürünleriyle oluşturulmuş, yaklaşık kalınlığı 3-4 mm. olan kum prüzlü sistemlerde.

SİSTEM BİLGİSİ

Sistemler	Lütfen aşağıdaki sistemlerin Sistem Bigi Föyleri'ni inceleyiniz. Sikafloor® MultiDur ES-24 Düz epoksi zemin kaplama sistemi Sikafloor® MultiDur EB-24 Kum prüzlü epoksi zemin kaplama sistemi
-----------	---

UYGULAMA BİLGİSİ

Karıştırma Oranı	A bileşeni: B bileşeni = 79 : 21 (ağırlıkça)												
Sarfiyat	~0,3–0,5 kg/m ² boya uygulaması yapıldığında ~0,9–1,2 kg/m ² /mm kendiliğinden düzleşen aşınma katı olarak kullanıldığında Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey porozitesine, profiline, tesviye farklılıklarına ve zayıyata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir. Daha detaylı bilgi için Sikafloor® Multidur ES-24 ve Sikafloor® Multidur EB-24 sistemlerinin Sistem Bilgi Föylerine bakınız.												
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	En az +10°C / En fazla +30°C												
Bağıl Nem	En fazla %80												
Çiğ Noktası	Yoğuşmaya dikkat ediniz! Yoğuşma ve yüzey bitişinde kabarcık oluşma riskini azaltmak için yüzey ve kürünü almamış zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Not: Düşük ısı ve yüksek nem koşullarında çiçeklenme olasıdır.												
Yüzey Sıcaklığı	En az +10°C / En fazla +30°C												
Yüzey Nem İçeriği	Rutubet oranı ağırlıkça < 4% Test yöntemi: Sika®-Tramex ölçer, CM – ölçümü veya etüv kurusu yöntemi. ASTM'ye göre yükselen nem olmamalıdır (polietilen örtü testi).												
Pota Ömrü	<table><thead><tr><th>Sıcaklık</th><th>Süre</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10 °C</td><td>~ 60 dakika</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>~ 30 dakika</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>~ 15 dakika</td></tr></tbody></table>	Sıcaklık	Süre	+10 °C	~ 60 dakika	+20 °C	~ 30 dakika	+30 °C	~ 15 dakika				
Sıcaklık	Süre												
+10 °C	~ 60 dakika												
+20 °C	~ 30 dakika												
+30 °C	~ 15 dakika												
Kürlenme Süresi	Sikafloor®-263 SL ürünün üzerini kaplamadan önce; <table><thead><tr><th>Yüzey Sıcaklığı</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10 °C</td><td>30 saat</td><td>3 gün</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>24 saat</td><td>2 gün</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>16 saat</td><td>1 gün</td></tr></tbody></table> Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve bağıl rutubetten etkilenecektir.	Yüzey Sıcaklığı	Minimum	Maximum	+10 °C	30 saat	3 gün	+20 °C	24 saat	2 gün	+30 °C	16 saat	1 gün
Yüzey Sıcaklığı	Minimum	Maximum											
+10 °C	30 saat	3 gün											
+20 °C	24 saat	2 gün											
+30 °C	16 saat	1 gün											

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

- Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.
- Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
- Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir.
- Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldur-

ulması ve yüzeyin düzeltilmesi Sikafloor®, SikaDur® ve SikaGard® grubu ürünlerden uygun olanlarla yapılmalıdır.

- Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

KARIŞTIRMA

Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra muntazam bir karışım elde edene kadar 3 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra, kuvars kumunu ve eğer gerekli ise Extender T' yi ekleyiniz, muntazam bir karışım elde edene kadar 2 dakika kadar daha karıştırınız. Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri

başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Hava sürüklenmesini en az indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.

Karıştırma Ekipmanları

Sikafloor®-263 SL düşük hızlı (300-400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipmanla iyice karıştırılmalıdır. Harçların hazırlanması için döner kovalı, kanallı veya düz tip karıştırıcı kullanınız. Betoniyer tip (serbest düşmeli) karıştırıcılar kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Uygulamadan önce yüzey rutubetini, rölatif nemi ve çiy noktası şartlarının uygunluğunu tespit ve teyid ediniz. Eğer yüzey rutubeti > %4 ise, Sikafloor® EpoCem® geçici rutubet bariyeri sistemi olarak kullanılmalıdır.

Astar:

Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Sikafloor®-156 / 161 /-160 fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir.

Tercih edilen uygulama gelberi kullanılması ve rulo ile üzerinden geçilmesidir.

Tesviye Harcı:

Pürüzlü yüzeylerin ilk önce tesviye edilmesi gereklidir. Tesviye harcı olarak Sikafloor®-156/-161/-160 ürünü mü mortar olarak kullanın. (bkz. Ürün Bilgi Föyü)

Düz aşınma katı:

Sikafloor®-263 SL yüzeye dökülür, taraklı malayla yayılır.

Malzemeyi yüzeye düzgün olarak yaydıktan sonra, estetik olarak daha yüksek sınıf bir bitiş elde etmek için taraklı malayı döndürerek kullanınız ve yüzeyi düzleyiniz.

Kum prüzlü sistem:

Sikafloor®-263 SL yüzeye dökülür, taraklı malayla yayılır.

Ardından üzerinden kirpi rulo ile geçerek sürüklenen havanın atılması sağlanır. Yaklaşık 15 dakika sonra (+20°C'de) fakat 30 dakika dolmadan (+20°C'de) önce hafifçe, ardından aşırı şekilde kuvars kumu ile köreltiniz.

EKIPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları Tiner C ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir.

ONARIM

Sikafloor®-263 SL'in uygulandıktan sonraki görüntüsünün korunması için üzerine dökülen parçacıklar hemen temizlenmeli, döner fırça, yüzey temizleme makineleri, yüksek basınçlı yıkayıcı, yıkama ve vakumlu süpürme teknikleri ile uygun deterjan ve cilalalar vb. kullanılarak düzenli olarak temizlenmelidir.

SONRAKI DÖKÜMANLAR

Yüzey Kalitesi & Hazırlık

Sika Uygulama Şartnamesi, "ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ İÇİN YÜZEY DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIĞI"na bakınız..

Uygulama Yöntemi

Sika Uygulama Şartnamesi, "ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ KARIŞTIRMA VE UYGULAMA ŞARTNAMESİ"ne bakınız.

Bakım

"Sikafloor®- TEMİZLİK REJİMİ" şartnamesine bakınız.

SINIRLAMALAR

- Yükselen rutubetin olduğu yüzeylerde Sikafloor®-263 SL'yi uygulamayınız.
- Astarın üzerini kumla köreltmeyiniz.
- Taze uygulanmış Sikafloor®-263 SL rutubetten, yoğunlaşmadan ve sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır.
- Sınırlı etkiye maruz kalan ve normal emicilikteki beton yüzeyler için kumla köreltilmiş sistem uygulanacaksa Sikafloor®-161 ile astarlamak gerekmemektedir.
- Rulo/ tekstürlü kaplamalar için: Düzgün olmayan yüzeyler kadar, kirli yerler de ince kaplamalarla kaplanmaz ve kaplanmamalıdır. Bu nedenle hem yüzey hem de bitişindeki alanlar uygulamadan önce her zaman hazırlanmalı ve iyice temizlenmelidir.
- Çatlakların doğru olarak değerlendirilmemesi ve doğru işleminden geçmemesi, servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya yansımaya sebep olabilir.
- Kesin renk eşleşmesi için, her alanın Sikafloor®-263 SL' in aynı seri numaralı üretiminden yapıldığına emin olunuz.
- Belirli koşullar altında, yerden ısıtmalı sistemler veya yüksek ortam sıcaklıkları ile birlikte yüksek noktasal yüklerin etki etmesi durumunda, reçinede izler oluşurabilir.
- Eğer ısıtma gerekli ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları kullanmayınız, bunlar yüzey görünümünü etkileyebilecek olan CO2 ve H2O su buharını yüksek miktarda üretirler. Isıtma için sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

2004/42/CE YÖNERGESİ - VOC EMİSYONU SINIRLAMASI

EU-Direktifi 2004/42'ye göre, kullanıma hazır üründe izin verilen maksimum uçucu organik bileşik (VOC) içe-

riği (Ürün kategorisi IIA / j tip sb) 500 g/l 'dir. (2010 limitleri). Sikafloor®-263 SL'in, kullanıma hazır halde VOC içeriği < 500 g/l 'dir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özelliklerle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Sikafloor-263SL-tr-TR-(06-2018)-7-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü
Sikafloor®-263 SL
Haziran 2018, Versiyon 07.01
020811020020000054