

PRODUCT DATA SHEET

Sika Boom®-191

Emniyet valfli poliüretan köpük

AÇIKLAMA

Sika Boom®-191 özel valf sistemi sayesinde tıkanma yapmadan kullanım kolaylığı sağlayan, poliüretan esaslı köpüktür.

KULLANIM

- Daha önce kısmen kullanılmış olsa bile tekrar tekrar kullanılabilir
- Yatay veya baş aşağı konumda saklansa bile valf tıkanmaz
- Özel adaptör sayesinde çıkış akışını daha iyi kontrol eder
- Özel tüp tasarımı sayesinde yatay uygulamalarda yüksek verim sağlar
- Küf tutmaz, su geçirmez ve üzeri boyanabilir
- Ozon tabakasına zararlı herhangi bir itici gaz içermez

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kapı ve pencere çerçevelerinin sabitlenmesi ve yalıtılması
- Boşlukların, derzlerin doldurulması ve yalıtılması
- Duvarlardaki servis geçişlerinin doldurulması
- Elektrik prizlerinin ve su borularının yalıtımı

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Poliüretan	
Ambalaj	Kutu içeriği	Tüp
	12 adet	750 ml
Ambalaj çeşitleri için güncel fiyat listesine bakınız.		
Renk	Açık yeşil	
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 15 aydır.	
Depolama Koşulları	Ürün orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş kapalı ambalajında, kuru koşullarda +5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja bakın.	
Yoğunluk	22±3 Kg/ m ³	(ASTM D1622)

TEKNİK BİLGİ

Isı dayanımı	-40°C ile +80°C	
Isıl iletkenlik	0,036 W/m.k (20°C'de)	(DIN 52612)

PRODUCT DATA SHEET

Sika Boom®-191

Ağustos 2025, Version 01.01

020514060000243864

UYGULAMA BİLGİSİ

Verim	30-45 L
Kürlenme Süresi	24 saat
Kesme Süresi	30-45 dakika
Tack free time	7±3 dakika

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- 25 °C'nin üzerinde ve +5 °C'nin altında depolama raf ömrünü kısaltır.
- Dikey konumda depolanmalı ve taşınmalıdır.
- Uygulamadan önce en az 12 saat oda sıcaklığında bekletilmelidir.
- Kürlenmiş köpük UV ışığa maruz kalırsa renk değişir.
- Dış mekan uygulamalarında en iyi sonucu elde etmek için kürlenmiş köpüğü boyayın veya kaplayın.
- Kurumuş köpük mekanik olarak temizlenir.
- Düşük sıcaklıklar verimi azaltır ve kürlenme süresini kısaltır.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

UYGULAMA

Uygulama (ortam) sıcaklığı +5 °C / +35 °C. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Adaptörü valf üzerine sabitleyin. Kutuyu baş aşağı tutun ve vanaya basarak köpüğü etkinleştirin. Yüzeylerin ve köpüğün nemlendirilmesi yapışmayı artırır ve kürlenme süresini kısaltır. Taze köpük, Köpük Temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenmiş köpük ancak mekanik olarak temizlenebilir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Sertleşmiş malzeme sadece mekanik olarak çıkarılabilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı, ülkenin farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.